

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Premium Murmaling



Gjøco AquaShield Premium Murmaling er en mat, diffusionsåben murmaling til udendørs brug på mineralske underlag. Den har god vedhæftning på vanskelige underlag og kan påføres ned til +2 °C. Gjøco AquaShield Premium Murmaling indeholder et filmbeskyttende, svampehindrende middel og har god vejrbestandighed. Malingen er særligt velegnet til mur, beton og puds, både ubehandlet og tidligere malet. Egner sig ikke til brug på supereternit.

Revideret 18.11.2025

Symboler



Teknisk data

Type:	Vandfortyndet, diffusionsåben murmaling baseret på akrylbindemiddel.
Farve:	Hvid, A-, B- og C-base som tones over Gjøcomix.
Glans:	Helmatt 2
Viskositet:	65–80 P
Liter vægt:	1,5 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, rengøres med sæbe og vand.
Anbefalt filtykkelse, våd:	Ca.120 mikrometer.
Anbefalet filtykkelse, tør:	Ca.40 mikrometer.
Anbefalet forbrug:	4-8 m²/liter, afhængig af underlaget.
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,46 mm (0.018")
Sprøjtewinkel:	65°-80°
Malingtryk:	15-18 MPa (150-180 kg/cm²)
	Valg af dyse/sprøjtewinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1/2 time.
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer.
Minimum påføringstemperatur:	+2 °C, helst over +5 °C.

Forbehandling	Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og forurening, og skyl efter med rent vand. Gammel løs maling, kalk, løs puds og støv skal fjernes ved stålborstning/skraben. Det er vigtigt, at underlaget er fast for at sikre tilfredsstillende vedhæftning. Fladerne skal være tørre før videre behandling, og pudsreparationer skal hærde i minimum 4 uger før overmaling.
Anvendelsesmåde	Påfør 1–2 strøg Gjøco AquaShield Premium Murmaling efter behov. På stærkt sugende underlag kan første strøg fortyndes med op til 5 % vand eller grundes med Gjøco Primer til mur og betong. Ved brug af Gjøco AquaShield Premium Murmaling på eternit skal vedhæftningen testes med et prøveopstrøg. Produktet er ikke egnet til Supereternit på grund af vedhæftningsproblemer. Mure uden fugtspærre, såsom kolde mure og fritstående mure, kan give afskalning på grund af stor fugttransport. Under ugunstige tørreforhold som høj luftfugtighed, tåge, regn eller lave temperaturer kan der opstå blanke og let klæbrige striber på malingsfilmen. Disse striber består af vandopløselige stoffer og vil forsvinde ved regn og vejrpåvirkning. Malingens beskyttende egenskaber forringes ikke.
Farve	Brug samme batchnummer på samme strøg og samme flade for at undgå glans- og farveforskelle. Spande, hvor farven tones på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der bliver behov for mere maling til samme projekt senere.
Opbevaring	Luk låget godt ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende maling må ikke hældes i kloak afløb eller ud i naturen, men skal afleveres på et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.
	
Øvrige informationer	Rør godt rundt. Forskellige batchnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost. Emballagestørrelser: 0,68; 2,7 og 9 liter.
Sikkerhed	Se det separate sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder maks. 30 g/l VOC.

Oplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontakt information
Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

