

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Premium Murmaling



Gjøco AquaShield Premium Murmaling är en matt, diffusionsöppen murfärg för utomhusbruk på mineralska underlag. Den har god vidhäftning på svåra underlag och kan appliceras ner till +2 °C. Gjøco AquaShield Premium Murmaling innehåller filmbeskyddande svampförebyggande medel och har god väderbeständighet. Färgen är särskilt lämplig för mur, betong och puts, både obehandlat och tidigare målat. Är inte lämplig för användning på supereternit.

Reviderat

18.11.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenbaserad, diffusionsöppen murfärg baserad på akrylbindemedel.
Kulör:	Vit, A-, B- och C-bas som tonas med Gjøcomix
Glans:	Helmatt 2
Viskositet:	65–80 P
Liter vikt:	1,5 kg/l
Torrhalt:	Ca. 42 vol. %
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, tvättas med tvål och vatten.
Filmtjocklek, våt:	120 mikrometer.
Filmtjocklek, torr:	40 mikrometer.
Rekommenderad förbrukning:	4–8 m ² /liter, beroende på underlag.
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm (0,018")
Sprutvinkel:	65° - 80°
Färgtryck:	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1/2 timme.
Minimum övermålnings intervall:	2 timmar.
Minimum appliceringstemperatur:	+2 °C, helst över +5 °C

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Kraftvask för att ta bort fett och föroreningar, skölj sedan med rent vatten. Gammal lös färg, kalk, lös puts

	och damm måste tas bort genom stålborstning/skrapning. Det är viktigt att underlaget är fast för att säkerställa god vidhäftning. Ytorna ska vara torra innan fortsatt behandling och putsreparationer måste härda i minst 4 veckor innan målning.
Applicering	Applicera 1–2 lager Gjøco AquaShield Premium Murmaling efter behov. På starkt sugande underlag kan första lagret spädas med upp till 5 % vatten eller grundas med Gjøco Primer för mur og betong. Vid användning av Gjøco AquaShield Premium Murmaling på eternit måste vidhäftningen testas med ett provstryk. Fungerar inte på Supereternit på grund av vidhäftningsproblem. Murverk utan fuktspärrar, såsom kallmurar och fristående murar, kan ge flagning på grund av hög fuktgenomgång. Vid ogynnsamma torkförhållanden, som hög luftfuktighet, dimma, regn eller låga temperaturer, kan blanka och lätt klubbiga ränder uppstå på färgfilmen. Ränderna består av vattenlösliga ämnen och försvinner vid regn och väderpåverkan. Färgfilmens skyddande egenskaper påverkas inte.
Färger:	Använd samma batchnummer på samma lager och yta för att undvika skillnader i glans och färg. Hinkar där färgen blandas på olika blandmaskiner och/eller vid olika tidpunkter kan ge nyansskillnader. Var uppmärksam på detta om det senare behövs mer färg till samma projekt.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Blanda väl. Olika batchnummer blandas före sista strykningen för att undvika glans och färgskillnader. Färgen får inte utsättas för frost. Förpackningsstorlekar: 0,68; 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU:s gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller högst 30 g/l VOC.
Uppgifterna i detta datablad baseras på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet är beroende av förbehandling, temperatur, applicering, typ av underlag med mera.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se

