

Produktdatablad

GjøcoPur Membran



GjøcoPur Membran er et fleksibelt polyuretan belegg med statisk og dynamisk rissoverbyggende egenskaper beregnet til bruk i parkeringshus. Gir et fugefritt, vanntett og slitesterkt belegg.

Membranen legges normalt i sjikttykkelser fra 1,6 til 2 mm. GjøcoPur Membran inngår i GjøcoPur ParkSystem 4,5-6 mm.

Revidert

26.11.2025

Symboler



Bruksområder

Parkeringshus
Parkeringshus mellom- og toppetasje
Industribygg

Tekniske data

Farger:	Hvit, andre farger på forespørsel
Blandingsforhold:	7,75 kg del A og 13,75 kg del B.
Egenvekt del A + del B	1,19 kg/L
Påføringsmetode:	Tannsparkel, stålsarkel eller nivårake. Piggrull kan benyttes for å fjerne luftbobler.
Rengjøringsmiddel:	Xylen eller Isopropanol. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Forbruk:	1,9 - 2,3 kg/m ² gir 1,6 - 2 mm tykkelse.
Brukstid:	15 min. Brukes omgående etter at del A og del B er blandet.
Rissoverbyggende egenskaper: Iht EN 1062-7	Statisk rissoverbyggende: A 5 (-20°C) Dynamisk rissoverbyggende: B 3.1 (-20°C)
Tørketid (20°C, 50% R.H.):	
Gangbar:	8 timer.
Overmal. intervall, maks.:	24 timer ved 20°C. Ved lenger intervall bør flatene mattes for å sikre vedheft.
Minimum påføringstemp. °C:	+12 °C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Herdetid:	7 døgn.
Holdbarhet:	1 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.

Forbehandling

Nystøpt betong må være uthertet. Betongen må slipes, blastres eller sandblåses for å fjerne betonghinne, membranherder og dårlig betong. Oljesøl, fett og

lignende må fjernes grundig. Eksisterende epoksybelegg som sitter godt til underlaget må lettslipes for å sikre vedheft til nytt belegg. Underlaget skal være rent, fast, tørt, støv- og fettfritt før videre behandling. Ubehandlet betong må primes med GjøcoPoxy BP eller annen egnet primer før videre behandling. Videre behandling må skje innen 24 timer for å sikre tilfredsstillende vedheft. Går det lenger tid, må underlaget mattes ned for å sikre vedheft.

Bruksmåte	Del A helles i del B og blandes godt sammen i 3 – 4 min. med langsomt-gående drill med mikser til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående. Påføres med tannet sparkel eller nivårake. Membranen legges normalt i sjikttykkelser fra 1,5 til 2 mm. Kan ved behov etter-rulles med piggrull for å fjerne luftbobler. Minimum påføringstemperatur er +12°C; dette gjelder både underlag og lufttemperatur. Produktets temperatur skal også være over +15°C ved bruk. Produktet kan avtrøes lett med sand for å sikre vedheft, hvis det forventes at overmalingsintervallet ikke overholdes. Hvis belegget fullmettes med sand vil det fortsatt beholde sine statisk rissoverbyggende egenskaper (A 5 (-20°C)), men vil miste den dynamisk rissoverbyggende effekten (B 3.1 (-20°C)).
Parkeringsbelegg	Underlaget skal alltid primes med Gjøcopoxy BP, Gjøcopoxy MF eller Gjøcopoxy R før påføring av GjøcoPur Membran. Vær særlig obs på aktuell primer og intervalltid (se teknisk datablad for aktuell primer). Dersom denne overstiges bør flaten slipes lett og eventuelt grunnes på nytt før videre behandling. GjøcoPur Membran legges først som selvutjevnenende belegg, før det legges et mellomsjikt med GjøcoPur SF2 fullmettet med sand og et toppsjikt med GjøcoPur T påføres med svaber og rull til ønsket overflatestruktur er oppnådd.
Lagring	Produktet må lagres tørt og frostfritt, samt i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt og ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende herdeplast skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet herdeplast kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, da det kan være lokale variasjoner. 
Øvrig informasjon	Bruk alltid av samme batchnummer på samme strøk for å unngå farge- og glansforskjeller.
Sikkerhet	Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon
Gjøco AS avd. Galterud
 Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

