

Produktdatablad

GjøcoPur Membran



GjøcoPur Membran är en flexibel polyuretanbeläggning med statiska och dynamiska spricköverbyggande egenskaper avsedd för användning i parkeringshus. Den ger en fogfri, vattentät och slitstark beläggning.

Membranet appliceras normalt i skiktjocklekar från 1,6 till 2 mm. GjøcoPur Membran ingår i GjøcoPur ParkSystem 4,5–6 mm.

Reviderad:

28.11.2025

Symboler



Användningsområden

Parkeringshus
Parkeringshus mellan- och toppvåning
Industribyggnader

Färger:	Vit, andra färger på förfrågan.
Blandningsförhållande:	7,75 kg del A och 13,75 kg del B.
Densitet del A + del B:	1,19 kg/L
Appliceringsmetod:	Tandad spackel, stålsparkel eller nivårika. Piggrulle kan användas för att ta bort luftbubblor.
Rengöringsmedel:	Xylen eller isopropanol. Hårdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.
Förtunning:	Produkten ska inte förtunnas.
Åtgång:	1,9–2,3 kg/m ² ger 1,6–2 mm skiktjocklek.
Brukstid:	15 min. Måste användas omedelbart efter att del A och del B blandats.
Spricköverbyggande egenskaper: Enligt EN 1062-7	Statisk spricköverbyggande: A 5 (–20 °C) Dynamisk spricköverbyggande: B 3.1 (–20 °C)
Torktid (20 °C, 50 % RF):	
Gångbar:	8 timmar.
Övermålningsintervall, max.:	24 timmar vid 20 °C. Vid längre intervall bör ytan mattas för att säkerställa vidhäftning.
Minsta appliceringstemperatur:	+12 °C i underlag och luft, och minst 3 °C över rådande daggpunkt.
Härddningstid:	7 dygn
Hållbarhet:	1 år i öppnad förpackning vid normal lagringstemperatur.

Förbehandling

Nygguten betong måste vara fullständigt härdad. Betongen ska slipas, blåstras eller sandblåstras för att avlägsna cementhud, membranhärdare och svag betong.

	Oljespill, fett og liknande måste tas bort noggrant. Befintlige epoxibelaggingar som sitter fast i underlaget ska lättslipas för att säkerställa god vidhäftning till nytt skikt. Underlaget ska vara rent, fast, torrt, samt fritt från damm og fett före vidare behandling. Obehandlad betong ska primas med GjøcoPoxy BP eller annan lämplig primer innan vidare behandling. Nästa skikt måste appliceras inom 24 timmar för att säkerställa tillfredsställande vidhäftning. Om intervallet överskrids måste ytan mattas ned igen.
Användning	Del A hälls i del B og blandas noggrant i 3–4 minuter med långsamtgående bormaskin med mixer tills blandningen är homogen. Blandningen måste användas direkt. Appliceras med tandad spackel eller nivårika. Membranet läggs normalt i skikt om 1,5–2 mm. Vid behov kan piggrulle användas för att ta bort luftbubblor. Minsta appliceringstemperatur är +12 °C för både underlag og luft. Produktens temperatur ska också vara över +15 °C vid applicering. Produkten kan lätt beströs med sand för att säkerställa vidhäftning om övermålningsintervallet riskerar att överskridas. Om belaggingen fullmättas med sand kommer den fortsatt behålla sina statiska spricköverbyggande egenskaper (A 5 (–20 °C)), men förlorar de dynamiska (B 3.1 (–20 °C)).
Parkeringsbelagging	Underlaget ska alltid primas med GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy MF eller GjøcoPoxy R innan applicering av GjøcoPur Membran. Var särskilt uppmärksam på vald primer og rekommenderade övermålningsintervall (se tekniskt datablad för aktuell primer). Om intervallet överskrids bör ytan slipas lätt og eventuellt primas på nytt innan vidare behandling. GjøcoPur Membran appliceras först som ett självutjämnande skikt, därefter läggs ett mellanskikt med GjøcoPur SF2 fullmättat med sand, og slutligen ett toppskikt med GjøcoPur T som appliceras med svabb og roller till önskad ytstruktur.
Lagring	Produkten ska lagras torrt og frostfritt, samt enligt nationella föreskrifter. Förpackningen ska hållas väl tillsluten og lagras torrt vid jämn temperatur. Produktens ska transporteras og lagras stående, torrt og frostfritt.
Avfallshandtering	Flytande hårdplast får inte hällas ut i avlopp eller naturen, utan ska lämnas till en miljöstation. Hårdad hårdplast kan lämnas som restavfall på miljöstationer, men det rekommenderas att kontakta aktuell station eftersom rutiner kan variera lokalt.
	
Övrig information	Använd alltid samma batchnummer i samma skikt för att undvika färg- og glansskillnader.
Säkerhet	Produkten kan orsaka kontaktallergi og lämpliga handskar, arbetskläder og skyddsglasögon ska användas. Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad baseras på laborietester og praktisk erfaring. Våra produkter betraktas som halvfabrikat og eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna försäljnings-, leverans- og serviceregler, om inget annat avtalats skriftligt. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktändringar og att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

