

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Siloksan Murfiller



Gjøco AquaShield Siloksan Murfiller er en filler, der giver struktur, baseret på silikoneemulsion. Til udendørs brug på alle typer puds, sokkel/fundament og beton. Særligt velegnet til ældre pudsede flader med revner, afskalning eller andre ujævnheder. Anvendes som mellemlag på grundede eller tidligere malede mineralske underlag ved systemmaling med AquaShield Siloksan Murprimer og AquaShield Siloksan Murmaling.

Revideret 14.01.2026

Symboler



Teknisk data

Type:	Vandfortyndbar diffusionsåben murmaling baseret på silikoneemulsion
Farve:	Hvid, base A og C samt lysegrå, mellemgrå og dybgrå.
Litervægt:	1,6 kg/l
Tørstof:	Ca. 42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel.
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand. Produktet må ikke fortyndes.
Anbefalet forbrug:	3–4 m ² /liter, afhængigt af underlaget.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmlagets tykkelse
Støvtør:	4 timer.
Overmalingsinterval, minimum:	12 timer.
Minimum påføringstemperatur:	+2 °C.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Gammel løs maling, kalk, løs puds og støv skal fjernes med stålbørste/skrabning. Rengør med Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og forureninger, og skyl efter med rent vand. Overfladerne skal være tørre før videre behandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger før overmaling. Alle byggetekniske mangler skal udbedres før videre behandling. Det er vigtigt, at underlaget er fast for at sikre god vedhæftning. Bar, ubehandlet puds/beton skal grundes med AquaShield Siloksan Murprimer.

Brugsmåde

Malingen omrøres grundigt før brug. Produktet påføres med pensel og skal krydspensles for bedst mulig strukturudjævning og overbygning af revner. Til udfyldning af ujævnheder og revner i op til 5 mm lagtykkelse. Skal overmales med AquaShield Siloksan Murmaling. AquaShield Siloksan Mur-produkter må ikke

	anvendes på vandrette flader som gulve o.l., der udsættes for høj vandbelastning. Mal ikke i direkte sollys eller ved risiko for regn eller dug i løbet af de første timer efter arbeidets afslutning.
Opbevaring	Luk låget tæt igen ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og indtørring. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende murfiller må ikke tømmes i kloakafløb eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Omrør grundigt. Produktet må ikke udsættes for frost. Emballagestørrelser: 3 og 10 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder maks. 30 g/l VOC.
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.	
Kontakt informasjon	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 