

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Siloksan Murfiller



Gjøco AquaShield Siloksan Murfiller er en fyller som gir struktur basert på silikonemulsjon. Til utendørs bruk på alle typer puss, grunnmur og betong. Spesielt egnet til eldre pussede flater med sprekker, avflaking eller andre ujevnheter. Brukes som mellomstrøk på grunnede eller tidligere malte mineralske underlag ved systemmaling med AquaShield Siloksan Murprimer og AquaShield Siloksan Murlaling.

Revidert 12.01.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Vanntynnet diffusionsåpen murlaling basert på silikonemulsjon
Farge:	Hvit, base A og C, samt lysgrå, mellomgrå og dypgrå
Litervekt:	1,6 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 60 volum%
Påføringsmetode:	Pensel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann. Produktet skal ikke tynnes.
Anbefalt forbruk:	3-4 m ² /liter, avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse
Støvtør:	4 timer
Overmalingsintervall, minimum:	12 timer
Minimum påføringstemperatur:	+2 °C

Forbehandling

Underlaget må være rent, fast og tørt. All gammel løs maling, kalk, løs puss og støv må fjernes med stålborste/skrape. Rengjør med Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensninger, etterskyl med rent vann. Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Alle byggetekniske mangler må utbedres før videre behandling. Det er viktig at underlaget er fast for å sikre god vedheft. All bar ubehandlet puss/betong må grunnes med AquaShield Siloksan Murprimer.

Bruksmåte

Malingen røres godt om før bruk. Produktet påføres med pensel og skal krysspensles for best mulig strukturjevning og riss overbygging. Til fylling av ujevnheter og riss i inntil 5 mm tykkelse. Skal overmales med AquaShield Siloksan Murlaling. AquaShield Siloksan Mur-produkter skal ikke brukes på vannrette flater som gulv o.l., som utsettes for høy vannbelastning.

	Ikke mal i direkte sollys eller ved fare for regn eller dugg i løpet av de første timene etter arbeidets slutt.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende murfiller skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Rør godt om. Produktet må ikke utsettes for frost. Emballasjestørrelser: 3 og 10 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks. 30 g/l VOC.
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.	
Kontaktinformasjon	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 