

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Siloksan Murfiller



Gjøco AquaShield Siloksan Murfiller är en fyllare som ger struktur baserad på silikonemulsion. För utomhusbruk på alla typer av puts, grunder och betong. Särskilt lämplig för äldre slipade ytor med sprickor, flagnings eller andra oregelbundenheter. Använd som ett mellanlager på grundmålade eller tidigare målade mineralsubstrat vid systemmålning med AquaShield Siloksan Murprimer och AquaShield Siloksan Murmaling.

Reviderad 15.01.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenutspädd diffusionsöppen murverksfärg baserad på silikonemulsion
Färg:	Vit, bas A och C, samt ljusgrå, mellangrå och djupgrå
Litervikt:	1,6 kg/l
Torrt material:	Ungefär 60 % av volymen
Metod för applicering:	Borste
Förtunnare/Rengörare:	Vatten, tvättat med tvål och vatten. Produkten ska inte spädas ut.
Rekommenderad konsumtion:	3–4 m ² /liter, beroende på substratet
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	Det beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek
Torka med damm:	4 timmar
Ommålningsintervall, minst:	12 timmar
Minsta appliceringstemperatur:	+2 °C

Förbehandling

Substratet måste vara rent, fast och torrt. Allt gammalt löst färg, kalk, lös puts och Damm måste tas bort med en stålborste/skrapa. Rengör med Gjøco Kraftvask för att ta bort fett och föroreningar, skölj med rent vatten. Ytorna måste vara torra innan vidare behandling och putsreparationer måste härda på min. 4 veckor innan övermålning. Alla tekniska brister måste åtgärdas innan vidare bearbetning. Det är viktigt att substratet är fast för att säkerställa god vidhäftning. All bar obehandlad puts/betong måste grundmålas med AquaShield Siloksan Murprimer.

Användningsmetod

Rör om färgen ordentligt innan användning. Produkten appliceras med pensel och måste korsborstas för bästa möjliga strukturutjämning och repbildning. För att fylla ojämnheter och sprickor upp till 5 mm tjocka. Ska målas över med AquaShield Siloksan Murprimer. AquaShield Siloksan Mur-produkter bör inte användas på horisontella ytor som golv etc., som utsätts för höga vattenbelastningar. Måla inte

	i direkt solljus eller om det finns risk för regn eller dagg under de första timmarna efter arbetets slut.
Förvaring	Förslut locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Produkten måste transporteras och förvaras upprätt, torr och frostfri.
Avfallshantering	Flytande tegelfyllnadsmaterial får inte tömmas i avloppsbrunnar eller i naturen, utan levereras till ett godkänt mottagningscenter för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Rör om ordentligt. Produkten får inte utsättas för frost. Förpackningsstorlekar: 3 och 10 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU:s gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller maximalt 30 g/l VOC.
Uppgifterna i detta datablad baseras på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet är beroende av förbehandling, temperatur, applicering, typ av underlag med mera.	
Kontaktinformation	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 