

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling



Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling er en mat, diffusionsåben silikoneemulsionsmaling til udendørs brug på mineralske underlag. Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling indeholder lysægte og mineralske pigmenter, som giver god vejrbestandighed. Malingen er tilsat filmbeskyttende svampehæmmende middel. Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling er særligt velegnet til udendørs brug på alle typer mur, sokkel/fundament, puds og beton. Anvendes som toplag på grundede eller tidligere malede mineralske underlag ved systemmaling med AquaShield Siloksan Murprimer og AquaShield Siloksan Murfiller.

Revideret 14.01.2026

Symboler



Teknisk data

Type:	Vandfortyndbar diffusionsåben murmaling baseret på silikoneemulsion
Farve:	Hvid, base A og C samt lysegrå, mellemgrå og dybgrå.
Glans:	Helmatt.
Viskositet:	65–80 P
Litervægt:	1,55 kg/l (hvid).
Tørstof:	Ca. 47 volumen % (hvid).
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte.
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand. Produktet må ikke fortyndes.
Anbefalet filmlagtykkelse, våd:	Ca. 130 mikrometer (beregnet).
Anbefalet filmlagtykkelse, tør:	Ca. 60 mikrometer (beregnet).
Anbefalet forbrug:	6–9 m ² /liter, afhængigt af underlaget.
Vejl. data højtrykssprøjte:	Sprøjtning må kun udføres af fagfolk. Skal efterstryges med pensel og rulle.
Dysetørrelse:	0,38 mm (0.015")
Vifte-vinkel:	40°–80°
Maletryk:	Min. 15 MPa (150 kg/cm ²)
	Valg af dyse/vifte-vinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle sprøjteudstyr og underlag. Følg leverandørens anvisninger.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmlagets tykkelse
Støvtør:	1 time.
Overmalingsinterval, minimum:	10 timer.
Minimum påføringstemperatur:	+2 °C.

Forbehandling	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Gammel løs maling, kalk, løs puds og støv skal fjernes med stålborste/skrabning. Det er vigtigt, at underlaget er fast for at sikre god vedhæftning. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, før malerarbejdet påbegyndes, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger før overmaling. Rengør med Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og forureninger, og skyl efter med rent vand. Overfladerne skal være tørre før videre behandling. Bar, ubehandlet puds/beton skal grundes med AquaShield Siloksan Murprimer. Pud-sede overflader med revner eller andre ujævnheder behandles med AquaShield Siloksan Murfiller.
Brugsmåde	Malingen omrøres grundigt før brug. Brug altid maling med samme batchnummer på sammenhængende flader for at undgå farveforskelle. Mal overfladerne to gange med AquaShield Siloksan Murmaling. Hvis AquaShield Siloksan Murfiller er anvendt, vil det sandsynligvis være tilstrækkeligt at overmale med ét lag AquaShield Siloksan Murmaling. Produktet er ikke egnet til Supereternit på grund af vedhæftningsproblemer. Mure uden fugtspærre, såsom kolde mure og fritstående mure, kan give afskalning på grund af stor fugtgennemgang. AquaShield Siloksan Mur-produkter må ikke anvendes på vandrette flader som gulve o.l., der udsættes for høj vandbelastning.
Farver	Brug samme batchnummer på samme lag og samme flade for at undgå glans- og farveforskelle. Spande, hvor farven er blandet på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der senere bliver behov for mere maling til samme projekt.
Opbevaring	Luk låget tæt igen ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende maling må ikke tømmes i kloakafløb eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Omrør grundigt. Malingen må ikke udsættes for frost. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder maks. 30 g/l VOC.

Oplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontakt information**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

