

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling



Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling er en matt, diffusjonsåpen silikonemulsjonsmaling til utendørs bruk på mineralske underlag. Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling inneholder lysekte og mineralske pigmenter som gir god værbestandighet. Malingen er tilsatt filmbeskyttende sopphindrende middel. Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling er spesielt egnet til utendørs bruk på alle typer mur, grunnmur, puss og betong. Brukes som toppstrøk på grunnede eller tidligere malte mineralske underlag ved systemmaling med AquaShield Siloksan Murprimer og AquaShield Siloksan Murfiller.

Revidert 12.01.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Vanntynnet diffusjonsåpen murmaling basert på silikonemulsjon
Farge:	Hvit, base A og C, samt lysgrå, mellomgrå og dypgrå
Glans:	Helmatt
Viskositet:	65-80 P
Litervekt:	1,55 kg/l (hvit)
Tørrestoff:	Ca. 47 volum% (hvit)
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann. Produktet skal normalt ikke tynnes.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	Ca. 130 mikrometer (beregnet)
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	Ca. 60 mikrometer (beregnet)
Anbefalt forbruk:	6-9 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykkssprøyte:	Sprøyting må kun utføres av fagfolk. Må etterstrykes med pensel og rull.
Dysestørrelse:	0.38 mm (0.015")
Viftevinkel:	40°-80°
Malingstrykk:	Min. 15 Mpa (150 kg/cm ²)
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag. Følg veiledning fra leverandør
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	10 timer
Minimum påføringstemperatur:	+2 °C

Forbehandling	Underlaget må være rent, fast og tørt. All gammel løs maling, kalk, løs puss og støv må fjernes med stålbørste/skrape. Det er viktig at underlaget er fast for å sikre god vedheft. Alle byggetekniske mangler må utbedres før malerarbeidet påbegynnes, og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Rengjør med Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensninger, etterskyl med rent vann. Flatene må være tørre før videre behandling. All bar ubehandlet puss/betong må grunnes med AquaShield Siloksan Murprimer. Pussede flater med sprekker eller andre ujevnheter behandles med AquaShield Siloksan Murfiller.
Bruksmåte	Malingen røres godt om før bruk. Bruk alltid maling med samme batchnummer på sammenhengende flater for å unngå fargeforskjeller. Mal flatene to ganger med AquaShield Siloksan Murmaling. Hvis AquaShield Siloksan Murfiller er brukt, holder det trolig å overmale med ett strøk AquaShield Siloksan Murmaling. Er ikke egnet på Supereternit på grunn av vedheftsproblemer. Murer uten fuktsperre som kaldmurer og frittstående murer, kan gi flassing på grunn av stor fuktgjennomgang. AquaShield Siloksan Mur-produkter skal ikke brukes på vannrette flater som gulv o.l., som utsettes for høy vannbelastning.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørring. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Rør godt om. Malingen må ikke utsettes for frost. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks. 30 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

