

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling



Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling är en matt, diffusionsöppen silikonemulsionsfärg för utomhusbruk på mineraliska underlag. Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling innehåller ljusfasta och mineralpigment som ger god väderbeständighet. Färgen har tillsatts ett filmskyddande svampdämpande ämne. Gjøco AquaShield Siloksan Murmaling är särskilt lämplig för utomhusbruk på alla typer av murverk, grunder, puts och betong. Använd som topplack på grundmålade eller tidigare målade mineralunderlag vid systemmålning med AquaShield Siloksan Murprimer och AquaShield Siloksan Murfiller.

Reviderad

13.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenutspädd diffusionsöppen murverksfärg baserad på silikonemulsion
Färg:	Vit, bas A och C, samt ljusgrå, mellangrå och djupgrå
Gloss:	Helt matt
Viskositet:	65-80 P
Litervikt:	1,55 kg/l (vitt)
Torrt material:	Cirka 47 % av volymen (vitt)
Metod för applicering:	Borste, roller eller spruta
Förtunnare/Rengörare:	Vatten, tvättat med tvål och vatten. Produkten bör normalt inte spädas ut.
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	Ca. 130 mikron (beräknat)
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	Ca. 60 mikron (beräknat)
Rekommenderad konsumtion:	6-9 m ² /liter, beroende på substratet
Slöja. Data högtrycksspruta:	Sprutning får endast utföras av proffs. Måste strykas med borste och roller.
Munstyckets storlek:	0,38 mm (0,015")
Fläktvinkel:	40°-80°
Färgtryck:	Min.15 Mpa (150 kg/cm ²)
	Valet av munstycke/fläktvinkel/tryck måste anpassas efter respektive sprututrustning och substrat. Följ leverantörens riktlinjer
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	Det beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek
Torka med damm:	1 timme
Ommålningsintervall, minst:	10 timmar
Minsta appliceringstemperatur:	+2 °C

Förbehandling	Substratet måste vara rent, fast och torrt. All gammal lös färg, kalk, lös puts och damm måste tas bort med en stålborste/skrapa. Det är viktigt att substratet är fast för att säkerställa god vidhäftning. Alla tekniska konstruktionsfel måste åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas, och putsreparationer måste härda på minst tid. 4 veckor innan övermålning. Rengör med Gjøco Kraftvask för att ta bort fett och föroreningar, skölj med rent vatten. Ytorna måste vara torra innan vidare behandling. Allt bart obehandlat puts/betong måste grundmålas med AquaShield Siloksan Murprimer. Putsade ytor med sprickor eller andra ojämnheter behandlas med AquaShield Siloksan Murfiller.
Användningsmetod	Rör om färgen ordentligt innan användning. Använd alltid färg med samma batchnummer på kontinuerliga ytor för att undvika färgskillnader. Måla ytorna två gånger med AquaShield Siloksan Murmaling. Om AquaShield Siloksan Murfiller används är det troligen tillräckligt att lägga ett lager AquaShield Siloksan Murmaling. Er inte lämpligt på Supereternit på grund av vidhäftningsproblem. Väggar utan fuktspärr, såsom kalla väggar och fristående väggar, kan orsaka flagning på grund av hög fuktöverföring. AquaShield Siloksan Mur-produkter bör inte användas på horisontella ytor som golv etc., som utsätts för höga vattenbelastningar.
Färger	Använd samma batchnummer på samma lager och samma yta för att undvika skillnader i glans och färg. Bucketar där färgen blandas på olika blandmaskiner och/eller vid olika tidpunkter kan orsaka nyansskillnader. Var medveten om detta behövs mer färg för samma projekt efteråt.
Förvaring	Förslut locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen måste transporteras och förvaras upprätt, torr och frosthärd.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avloppsbrunnar eller i naturen, utan levereras till ett godkänt mottagningscenter för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Rör om ordentligt. Färgen får inte utsättas för frost. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU:s gränsvärde för produkten (katt. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller maximalt 30 g/l VOC.

Uppgifterna i detta datablad baseras på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet är beroende av förbehandling, temperatur, applicering, typ av underlag med mera.

Kontaktinformation

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

