

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer



Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer er en upigmenteret silikoneemulsionsgrunder til udendørs brug på mineralske underlag som mur, sokkel/fundament, puds og beton. Anvendes som hydrofoberende grundbehandling på kridtende og stærkt sugende mineralske underlag ved systemmaling med AquaShield Siloksan Murfiller og AquaShield Siloksan Murmaling.

Revideret

15.01.2026

Symboler



Teknisk data

Type:	Vandfortyndbar diffusionsåben murprimer baseret på silikoneemulsion
Farve:	Upigmenteret
Glans:	Helmatt
Viskositet:	65–80 P
Litervægt:	1 kg/l
Tørstof:	Ca. 12 volumen %
Påføringsmetode:	Pensel.
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand. Produktet må ikke fortyndes.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmlagtykkelse
Støvtørr:	2 timer.
Overmalingsinterval, minimum:	5 timer.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Gammel løs maling, kalk, løs puds og støv skal fjernes med stålborste/skrabning. Det er vigtigt, at underlaget er fast for at sikre god vedhæftning. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, før malerarbejdet påbegyndes, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger før overmaling. Rengør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og forureninger. Følg brugsanvisningen på emballagen. Overfladerne skal være tørre før videre behandling. Pud-sede overflader med revner eller andre ujævnheder behandles med AquaShield Siloksan Murfiller. Bar, ubehandlet puds/beton skal grundes med AquaShield Siloksan Murprimer.

Brugsmåde	Primeren omrystes grundigt før brug. Påføres nedefra og op med pensel, indtil underlaget er mættet, men uden at der dannes film. Det vil sige, at primeren skal suges ind i underlaget. Hvis dette ikke er sket inden for 15 minutter, skal overskydende primer tørres af. Produktet er ikke egnet til Supereternit o.l. på grund af vedhæftningsproblemer. Mure uden fugtspærre, såsom kolde mure og fritstående mure, kan give afskalning på grund af stor fugtgennemgang. AquaShield Siloksan Mur-produkter må ikke anvendes på vandrette flader som gulve o.l., der udsættes for høj vandbelastning.
Opbevaring	Luk låget tæt igen ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og indtørring. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende primer må ikke tømmes i kloak afløb eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Primeren må ikke udsættes for frost. Emballagestørrelser: 4 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet indeholder maks. 30 g/l VOC.
Oplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.	
Kontakt information	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 