

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer



Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer er en upigmentert silikonemulsjonsgrunning til utendørs bruk på mineralske underlag som mur, grunnmur, puss og betong. Brukes som hydrofoberende grunnbehandling på krittende og sterkt sugende mineralske underlag ved systemmaling med AquaShield Siloksan Murfiller og AquaShield Siloksan Murmaling.

Revidert

15.01.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Vanntynnet diffusjonsåpen murprimer basert på silikonemulsjon
Farge:	Upigmentert
Glans:	Helmatt
Viskositet:	65-80 P
Litervekt:	1 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 12 volum%
Påføringsmetode:	Pensel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann. Produktet skal ikke tynnes.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse
Støvtør:	2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	5 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C

Forbehandling

Underlaget må være rent, fast og tørt. All gammel løs maling, kalk, løs puss og støv må fjernes med stålbørste/skrape. Det er viktig at underlaget er fast for å sikre god vedheft. Alle byggetekniske mangler må utbedres før malerarbeidet påbegynnes, og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensninger. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Flatene må være tørre før videre behandling. Pussede flater med sprekker eller andre ujevnheter behandles med AquaShield Siloksan Murfiller. All bar ubehandlet puss/betong må grunnes med AquaShield Siloksan Murprimer.

Bruksmåte	Primeren ristes godt før bruk. Påføres nedenfra og opp med pensel til underlaget er mettet, men uten at det danner seg film. Dvs. at primeren skal suges inn i underlaget. Hvis dette ikke har skjedd innen 15 minutter, må overflødig primer tørkes bort. Produktet er ikke egnet på Supereternit o.l. på grunn av vedheftsproblemer. Murer uten fuktsperrer som kaldmurer og frittstående murer, kan gi flassing på grunn av stor fuktgjennomgang. AquaShield Siloksan Murprodukter skal ikke brukes på vannrette flater som gulv o.l., som utsettes for utsettes for høy vannbelastning.
Lagring	Tett emballasjen godt igjen ved oppbevaring for å hindre søl og inntørring. Primeren skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende primer skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Primeren må ikke utsettes for frost. Emballasjestørrelser: 4 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet inneholder maks. 30 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon
Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

