

Produktdatablad

Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer



Gjøco AquaShield Siloksan Murprimer är en opigmenterad silikonemulsionsprimer för utomhusbruk på mineraliska underlag såsom murverk, grund, puts och betong. Används som hydrofob primer på kritiga och mycket absorberande mineralsubstrat vid systemmålning med AquaShield Siloksan Murfiller och AquaShield Siloksan Murlaling.

Reviderad

15.01.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenförtunnad diffusionsöppen murgrundfärg baserad på silikonemulsion
Färg:	Opigmenterad
Gloss:	Helt matt
Viskositet:	65-80 P
Litervikt:	1 kg/l
Torrt material:	Ungefär 12 % i volym
Metod för applicering:	Borste
Förtunnare/Rengörare:	Vatten, tvättat med tvål och vatten. Produkten ska inte spädas ut.
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	Det beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek
Torka med damm:	2 timmar
Ommålningsintervall, minst:	5 timmar
Minsta appliceringstemperatur:	+5 °C

Förbehandling

Substratet måste vara rent, fast och torrt. Allt gammalt löst färg, kalk, lös puts och damm måste tas bort med en stålborste/skrapa. Det är viktigt att substratet är fast för att säkerställa god vidhäftning. Alla tekniska konstruktionsfel måste åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas, och putsreparationer måste härda på minst tid. 4 veckor innan övermålning. Rengör med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask för att ta bort fett och föroreningar. Följ instruktionerna på förpackningen. Ytorna måste vara torra innan vidare behandling. Putsade ytor med sprickor eller andra ojämnheter behandlas med AquaShield Siloksan

	Murfiller. All bar obehandlad puts/betong måste grundmålas med AquaShield Siloksan Murprimer.
Användningsmetod	Grundfärgen skakas väl innan användning. Applicera från botten och upp med en pensel tills substratet är mättat, men utan att det bildas en film. Det betyder att primern måste sugas in i substratet. Om detta inte har hänt inom 15 minuter måste överflödigt primer torkas bort. Produkten är inte lämplig för Supereternit etc. på grund av vidhäftningsproblem. Väggar utan fuktspärr, såsom kalla väggar och fristående väggar, kan orsaka flagnings på grund av hög fuktöverföring. AquaShield Siloksan Mur-produkter bör inte användas på horisontella ytor som golv etc., som utsätts för höga vattenbelastningar.
Förvaring	Förslut förpackningen ordentligt när du förvarar den för att förhindra spill och torkning. Grundfärgen bör transporteras och förvaras upprätt, torr och frosthärdig.
Avfallshantering	Flytande primer får inte tömmas i avloppsavlopp eller i naturen, utan levereras till en godkänd mottagningsanläggning för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Grundfärgen får inte utsättas för frost. Förpackningsstorlekar: 4 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU:s gränsvärde för produkten (katt. A/h): 30 g/l. Produkten innehåller maximalt 30 g/l VOC.

Uppgifterna i detta datablad baseras på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet är beroende av förbehandling, temperatur, applicering, typ av underlag med mera.

Kontaktinformation

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

