

Produktdatablad

Gjøco STS 1 Spesial Malingsfjerner



Gjøco STS 1 Spesial Malingsfjerner er en effektiv malingsfjerner for de fleste malingstyper til bruk på mur og mineralske underlag. Det er ikke nødvendig med nøytralisering. Kan også benyttes på treverk for fjerning av akrylbaserte malinger. Det anbefales da nøytralisering med eddik ved bruk av malingsfjerner på treverk.

Revidert

13.01.26

Symboler



Tekniske data

Type:	Malingsfjerner basert på Kaliumhydroksid
Egenvekt (kg/L):	Ca. 1,1
Påføringsmetode:	Flat pensel eller høytrykkssprøyte
Rengjøringsmiddel:	Rengjør utstyret med varmt vann
Veil. data høytrykkssprøyte:	
Dysetørrelse:	0.21" - 0.31"
Viftevinkel:	40-50°
Malingstrykk:	15-18 Mpa (150-180 kg/cm ²)
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag.
Minimum påføringstemperatur:	0°
Forbruk:	1 liter til 1– 3 m ²

Bruksmåte

Dekk til glass, vinduer, dører og lufteventiler og annet som ikke skal behandles. Vegetasjon nær huset bør også dekkles til for å unngå skader. Gjøco STS 1 Spesial Malingsfjerner påføres med bred og flat pensel, eller med høytrykkssprøyte. For best effekt skal laget med malingsfjerner være tykkere enn malingslaget som skal fjernes. Partier hvor det er lagt for tynt på, kan fremstå som lyse felter og det bør påføres mer STS 1 Spesial malingsfjerner på disse feltene. Oppløst maling fjernes med kaldt eller varmt vann. Bruk gjerne hageslange og skurebørste, eller høytrykkssprøyte. Høytrykkssprøyte må brukes med forsiktighet så underlaget ikke ødelegges. Vask av malingen nedenfra og oppover, og etterskyl fra toppen og ned. Skyll til det ikke skummer lenger. Ved bruk på treverk anbefales det å nøytralisere underlaget med 5 –7 % eddik

	som må påføres mens flaten er våt. Hvis flaten er tørket opp etter fjerning av malingen, må flaten vannes grundig før nøytralisering. La eddiken virke en times tid før den skylles grundig av med rent vann, fra toppen og ned. La treverket tørke i 1–4 uker før det behandles videre med grunning/beis/maling. Treverket må behandles som nytt og ubehandlet.
Virketid	Virketiden vil normalt være fra 30 minutter til 30 timer avhengig av malingstype og malingslagets tykkelse. Malingen er ferdig oppløst når du lett kan skrape ned til underlaget. Ved sterk sol eller vind kan malingsfjernerens tørke opp. Dusj i så fall overflaten lett med vann. På hus der det er stor forskjell i alder og hardhet på malingslagene, kan det ytterste laget løse seg for fort opp slik at dette begynner å skli utenpå de gamle lagene. Hvis dette skjer, kan STS 1 Spesial påføres i et tynt lag, og la stå til det har festet seg. Deretter påføres mer STS 1 Spesial til ønsket tykkelse.
Lagring	Skru toppen godt igjen ved oppbevaring for å hindre søl og inntørring. Emballasjen må holdes godt tillukket. Produktet skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.  
Øvrig informasjon	Emballasjestørrelser: 0,75 boks og 4 liters kanne. Gjøco STS 1 Spesial har dårlig effekt på herdeplastprodukter som epoksy, polyuretan og polyurea.
Sikkerhet	Produktet inneholder Kaliumhydroksid (lut) og er etsende. Bruk nødvendig verneutstyr for å beskytte øyne, hender og kropp. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

