

Produktdatablad

Gjøco Rå Linolje



Gjøco Rå Linolje er en koldpresset, vegetabilsk linolie med meget god indtrængningsevne. Til både indendørs og udendørs brug. Kan f.eks. anvendes til bådimpregnering, til fortynding af linolieprodukter og til håndrørte malinger.

Revideret

02.02.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Vegetabilsk koldpresset linolie
Farve:	Lys gul til brun
Egenvægt (kg/l):	Ca. 0,93
Flammepunkt:	>150°C
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand, White spirit eller Terpentin
Overmalingsinterval, minimum:	2–3 døgn. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og lagtykkelse
Minimum påføringstemperatur:	+2°C

Forbehandling

Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie og løs gammel maling. Fedt, olie og andre urenheder fjernes med Gjøco Kraftvask eller Gjøco Husvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Skyl godt efter med rent vand. Lad underlaget tørre før videre behandling.

Anvendelsesmåde

Rør olien godt rundt før brug. Hvis udtynding er nødvendig, brug vand, Gjøco White Spirit eller Gjøco Ren Terpentine; alt efter hvad det skal bruges til. NB! Linolie kræver lang tørretid, og må kun påføres ved temperaturer over +2°C. Linolie er ikke vandafvisende. Kan blandes med f.eks. tjære og terpentin for en god impregnering. Twist og klude med rå linolie skal behandles som brændbart affald p.g.a. fare for selvantændelse; brænde under opsyn eller fugtes med vand.

Opbevaring

Forsegl emballagen tæt ved opbevaring for at forhindre spild og udtørring. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Produktet må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men afleveres til en miljøstation. Tom og tør emballage kan afleveres som plastaffald.



Øvrige informationer

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Emballagestørrelser: 1, 4 og 200 liter.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktoplysninger

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

