

Produktdatablad

Gjøco Proff Mester Tre og Panel 15



Gjøco Proff Mester Tre og Panel 15 er en luktsvak, silkematt og vaskbar vanntynnet oljemaling for innendørs bruk på treverk. Gir et slitesterkt og glatt utseende. Benyttes på paneler, karmen, listverk, dører, møbler, MDF og innredninger.

Revidert 13.03.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling.
Farge:	Hvit, A, B og C base, som blandes over Gjøcomix
Glans:	Silkematt 15
Viskositet:	65-80 P
Litervekt:	Ca. 1,1-1,3 kg/l
Tørrestoff:	35-37 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100-120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0.20-0.36 mm (0.008-0.014")
Viftevinkel:	50°-80°
Malingstrykk:	15 Mpa (150 kg/cm ²)
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1-2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	6 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviket ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur (over +20 °C).

Forbehandling	Underlaget må være rent, fast og tørt. Underlaget vaskes med Gjøco Gulv- og panelrens og skylles med vann. MDF, harde underlag, gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Alle flater grunnes med 1 strøk Gjøco Proff Isolér. Ny og gammel misfarget/gulnet panel grunnes med minimum 2 strøk Gjøco Proff Isolér. Ved fiberreisning kan det være nødvendig å slipe overflaten etter grunning/rengjøring for å få en fin og glatt overflate før det males.
Bruksmåte	Påfør 2–3 strøk etter behov. Påføres fyldig og jevnt. Bruk maleverktøy av god kvalitet for å få fin finish. Lett sliping mellom strøkene anbefales for best sluttresultat.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå farge- og glansforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Miljømerking	Gjøco Proff Mester Tre og Panel 15 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.  Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR v6.1 – HEA02: Produktet overholder VOC innhold i henhold til EU-direktiv 2004/42/EF og emisjonskrav testet i henhold til ISO 16000- og ISO 11890-serien. – MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 059(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur. Det er også en fordel at malingen har romtemperatur. Rør godt om før bruk. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten vanligvis er på det laveste. Emballasjestørrelser: 2,7 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

