

Produktdatablad

Gjøco Proff Mester Tre og Panel 40



Gjøco Proff Mester Tre og Panel 40 er en lugtfattig, halvblank og vaskbar vandfortyndbar oliefarve til indendørs brug på træværk. Den giver et slidstærkt og glat udseende. Anvendes på paneler, karme, lister, døre, møbler, MDF og inventar.

Revidert 24.03.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Vandfortyndbar polyuretanmodificeret oliefarve
Farve:	Hvid, A, B og C base, blandes via Gjøcomix
Glans:	Halvblank 40
Viskositet:	65-80 P
Litervægt:	Ca. 1,1-1,3 kg/l
Tørstof:	35-37 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalt filmtykkelse, våd:	100-120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Anbefalt forbrug:	8-10 m ² /liter
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,20-0,36 mm (0.008-0.014")
Sprøjtgevinkel:	50°-80°
Malingtryk:	15 MPa (150 kg/cm ²)
	Valg af dyse/sprøjtgevinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1-2 time
Overmalingsinterval, minimum:	6 timer. Full vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur (over +20 °C).

Forbehandling	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Vask underlaget med Gjøco Gulv- og panelrens og skyl med vand. MDF, hårde underlag samt gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og afstøves. Alle flader grundes med 1 lag Gjøco Proff Isolér. Nyt og gammelt misfarvet/gulnet panel grundes med minimum 2 lag Gjøco Proff Isolér. Ved fiberrejsning kan det være nødvendigt at slibe overfladen efter grunding/rengøring for at opnå en glat og jævn overflade før maling.
Anvendelsesmåde	Påfør 2–3 lag efter behov. Påføres fyldigt og jævnt. Brug maleværktøj af god kvalitet for at opnå en flot finish. Let slibning mellem lagene anbefales for bedste slutresultat.
Farver	Brug samme batchnummer på samme lag og samme flade for at undgå forskelle i farve og glans. Spande, hvor farven blandes på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der senere bliver behov for mere maling til samme projekt.
Opbevaring	Luk låget godt ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Miljømerking	Gjøco Proff Mester Tre og Panel 40 er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til det miljømærkede Svanemærke. 
Affaldshåndtering:	Flydende maling og vaskevand må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.   
Øvrige informationer	Påføringstemperaturen i luft og på underlaget skal være mindst +10 °C. Bedste resultat opnås ved påføring ved stuetemperatur. Det er også en fordel, at malingen har stuetemperatur. Rør godt rundt før brug. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger, før de rengøres med mildt rengøringsmiddel. For at undgå revner langs panelsamlingerne som følge af ændringer i luftfugtigheden, anbefales det, at panelbrædderne behandles før opsætning. Eventuelt kan panelet behandles sent på vinteren, når luftfugtigheden normalt er lavest. Emballagestørrelse: 2,7 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <75 g/l VOC.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som et halvfabrikat, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

