

Produktdatablad

Gjøco Proff Mester Tre og Panel 40



Gjøco Proff Mester Tre og Panel 40 är en lögdoftande, halvblank och tvättbar vattenförtunnad oljefärg för inomhusbruk på trä. Ger ett slitstarkt och slätt utseende. Används på paneler, karmar, lister, dörrar, möbler, MDF och inredningar.

Reviderat

24.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenspådbar polyuretanmodifierad oljefärg
Kulör:	Vit, A-, B- och C-bas, kulörer bryts via Gjøcomix
Glans:	Halvblank 40
Viskositet:	65–80 P
Densitet:	Ca. 1,1–1,3 kg/l
Torrhalt (volym %):	35–37
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	100 – 120 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m ² /liter, beroende på underlaget
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstrycksstorlek:	0,20–0,36 mm (0.008–0.014")
Sprutvinkel:	50°–80°
Färgsprutningstryck:	15 MPa (150 kg/cm ²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1–2 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	6 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avvikelse kan ske vid ändrad temperatur, fuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	+10 °C. Bäst resultat uppnås vid applicering i rumstemperatur (över +20 °C).

Förbehandling	Underlaget måste vara rent, fast och torrt. Underlaget tvättas med Gjøco Gulv- og panelrens och sköljs med vatten. MDF, hårda underlag samt gamla halvblanka eller blanka ytor mattas ned med sandpapper och avdammas. Alla ytor grundas med 1 strykning Gjøco Proff Isolér. Ny och gammal missfärgad/gulnad panel grundas med minst 2 strykningar Gjøco Proff Isolér. Vid fibrer som reser sig kan det vara nödvändigt att slipa ytan efter grundning/rengöring för att få en fin och slät yta innan målning.
Applicering	Applicera 2–3 strykningar vid behov. Appliceras fylligt och jämnt. Använd målarverktyg av god kvalitet för att få en fin finish. Lätt slipning mellan strykningarna rekommenderas för bästa slutresultat.
Färger	Använd samma batchnummer för samma strykning och samma yta för att undvika färg- och glansskillnader. Hinkar där färgen har blandats i olika blandningsmaskiner och/eller vid olika tidpunkter kan ge nyansskillnader. Var uppmärksam på detta om mer färg behövs till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng locket ordentligt vid förvaring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Miljömärkning	Gjøco Proff Mester Trä och Panel 40 är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för miljömärket Svanen. 
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte hällas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall. 
Övrig information	Appliceringstemperaturen i luft och på underlaget måste vara minst +10 °C. Bäst resultat uppnås vid applicering i rumstemperatur, och det är också en fördel om färgen har rumstemperatur. Rör om noggrant före användning. Målade ytor måste härda i minst 4 veckor innan rengöring med milt rengöringsmedel. För att undvika sprickbildning längs panelskarvarna på grund av förändringar i luftfuktigheten rekommenderas att panelbrädorna behandlas innan montering. Alternativt kan panelen behandlas efter vintern när luftfuktigheten vanligtvis är som lägst. Förpackningsstorlekar: 2,7 liter
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <75 g/l VOC.
Uppgifterna i detta datablad baseras på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra angivna data utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet beror på förbehandling, temperatur, applicering, underlagstyp med mera.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 