

Produktdatablad

Gjøco Proff MesterTre Max 30



Gjøco Proff MesterTre Max 30 er en slidstærk og dækkende træbeskyttelse til udendørs brug på beklædning. Malingen indeholder højkvalitets bindemidler og pigmenter, som giver langvarig beskyttelse samt meget god farve- og glansstabilitet. Den indeholder filmkonserverende midler, som modvirker vækst af skimmelsvamp og alger på overfladen. Produktet anvendes på nyt og gammelt træ, bejdsset, malet eller trykimprægneret træværk. Gjøco Proff MesterTre Max 30 kan også bruges som topstrøg på grundet metal og plast, såsom tagrender, beslag m.m. på bygninger.

Revideret 24.03.2026

Symboler




Teknisk data

Type:	Vandbaseret hybridmaling baseret på alkydolie og akryl
Farve:	Base hvid, A, B, C og okkerød
Glans:	Halvblank 30
Litervægt:	Ca. 1,26 kg/l (hvid)
Tørstoff:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalt filmtykkelse, våd:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	40-50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Uhøvlet træ ca. 7-10 m ² /liter, høvlet træ ca. 10-12 m ² /liter.
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,46 mm (0.018")
Sprøjtevinkel:	65°-80°
Malingtryk:	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)
	Valg af dyse/sprøjtevinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtikthed. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, før malingsfilmen er tør.
Støvtør:	1/2 time
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luft og underlag skal være over +5 °C. Lave temperaturer giver længere tørretid.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. På høvlet træværk, blanke og hårde underlag samt på sidekanter og fals på yderpanel kan det være nødvendigt med

	<p>stålbørstning/slibning for at sikre vedhæftning. Nyt træværk påføres 1 lag Gjøco Proff Aquagrund eller Gjøco Oljegrund før eller umiddelbart efter montering. Sørg for, at al endetræ er tilstrækkeligt mættet (3–4 lag).</p> <p>Træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, vaskes og stålbørstes før grundning. Løs, gammel bejdse og løse træfibre fjernes ved stålbørstning. Tidligere behandlet træværk og forurenede underlag rengøres med Gjøco Kraftvask før genbehandling.</p>
Gruning	Nyt og ubehandlet træværk skal påføres ét lag Gjøco Oljegrund. For ekstra god beskyttelse kan færdig fabriksgrunderet eller imprægneret træværk påføres et tyndt lag Gjøco Oljedekkbeis/Oljemaling i samme farve som ønsket topstrøg, før videre behandling.
Anvendelsesmåde	Nyt, uhøvlet træværk påføres minimum 2 lag, og nyt, høvlet træværk påføres 3 lag. Tidligere behandlet træværk påføres 1–2 lag efter behov, eventuelt 3 lag på høvlet træværk. Sørg for, at al endetræ er tilstrækkeligt mættet (3–4 lag).
Farve	Brug samme batchnummer på samme lag og samme flade for at undgå farveforskelle. Spande, hvor farven blandes på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der senere bliver behov for mere maling til samme projekt.
Opbevaring	Luk låget godt ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende maling må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.
	
Øvrige informationer	Vær opmærksom på problemer med linolie og fugt. Dug- eller regn på halv-tør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halv-tør overflade kan give blærer. Undgå derfor påføring i solskin og ved dugdannelse. Gammel tjære- eller mineraloliebehandling kan give misfarvning ved ny behandling – lav prøveopstrykning. Dåser med forskellige produktionsnumre blandes godt før brug for at undgå forskelle i glans og farve. Malingen må ikke udsættes for frost. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give saltudfældning og afskalning. Emballagestørrelse: 9 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <30 g/l VOC.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som et halvfabrikat, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontakt information

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

