

Produktdatablad

Gjøco Proff MesterTre Max 30



Gjøco Proff MesterTre Max 30 er en slitesterk og dekkende trebeskyttelse til utendørs bruk på kledning. Malingen inneholder høykvalitets bindemidler og pigmenter, som gir langvarig beskyttelse og en veldig god farge- og glansstabilitet. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger på overflaten. Benyttes på utendørs nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Gjøco Proff MesterTre Max 30 kan også benyttes som toppstrøk på grunnet metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger.

Revidert 13.03.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Vanntynnbar hybridmaling basert på alkydolje og akryl
Farge:	Base hvit, A, B, C og oksydrød
Glans:	Halvblank 30
Litervekt:	Ca. 1,26 kg/l (hvit)
Tørrestoff:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Uhovlet tre ca. 7-10 m ² /liter, hovlet tre ca. 10-12 m ² /liter.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	15-18 Mpa (150-180 kg/cm ²)
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Støvtørr:	0,5 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luft og underlag må være over +5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. På hovlet treverk, blanke og harde

	underlag, sidekanter og falser på ytterpanel, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. Nytt treverk påføres 1 strøk Gjøco Proff Aquagrunn eller Gjøco Oljegrunning før eller umiddelbart etter montering. Påse at all endeved er tilstrekkelig mett (3–4 strøk). Treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker vaskes og stålborstes før grunning. Løs, gammel beis og løse trefibre fjernes ved stålborsting. Tidligere behandlet treverk og forurenset underlag rengjøres med Gjøco Kraftvask før overmaling.
Grunning	Nytt og ubehandlet bart treverk skal påføres ett strøk Gjøco Oljegrunning. For ekstra god beskyttelse kan ferdig fabrikk grunnet eller impregneret treverk påføres et tynt strøk Gjøco Oljedekkbeis/Oljemaling i samme farge som ønsket toppstrøk, før videre behandling.
Bruksmåte	Nytt, uhøvlet treverk påføres minimum 2 strøk og nytt, høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1–2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk. Påse at all endeved er tilstrekkelig mett (3–4 strøk).
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Miljøopplysninger	Produktinformasjon er deklarert til Nordisk Miljømerking for Nye bygg, generasjon 3 og 4. Produktet er ikke sertifisert med Svanemerket. Gjøco Proff MesterTre Max 30 er et deklarert produkt i Supply Chain Declaration Portal, SCDP, for Nye bygg, generasjon 4. BREEAM-NOR v6.1 – MAT02: Gjøco Proff MesterTre Max 30 inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.
Avfallshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Vær oppmerksom på linolje- og fuktproblemer. Duggfall/ regn på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blærer. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Gammel tjære- eller mineraloljebehandling kan gi misfarging ved ny behandling. Ta prøveoppstrøk. Bokser med ulike produktionsnummer blandes godt før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Malingen må ikke utsettes for frost. Maling på brann beskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflassing. Emballasjestørrelser: 9 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

