

## Produktdatablad

# Gjøco Proff MesterTre Max 30



Gjøco Proff MesterTre Max 30 är ett slitstarkt och täckande träskydd för utomhusbruk på fasader. Färgen innehåller högkvalitativa bindemedel och pigment som ger långvarigt skydd samt mycket god färg- och glansstabilitet. Innehåller filmkonserverande medel som motverkar tillväxt av svartmögel och alger på ytan. Används på nytt eller gammalt trä, betsat, målat eller tryckimpregnerat trä utomhus. Gjøco Proff MesterTre Max 30 kan också användas som topplager på grundat metall och plast, såsom hängrännor, beslag och liknande på byggnader.


Reviderat 24.03.2026

Symboler



### Tekniska data

Typ:	Vattenförtunnad hybridfärg baserad på alkydolja och akryl
Kulör:	Vit bas, A-, B-, C- och oxidröd
Glans:	Halvblank 30
Densitet:	Ca. 1,26 kg/l (vit)
Torrhalt:	Ca 38 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90–110 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40–50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ohyvlad trä ca. 7-10 m <sup>2</sup> /liter, hyvlad trä ca. 10–12 m <sup>2</sup> /liter.
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm (0,018")
Sprutvinkel:	65° - 80°
Färgtryck:	15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> )
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte om det finns risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	1/2 timme
Minimum övermålnings intervall:	2 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luften och underlaget måste vara över +5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

<b>Förbehandling</b>	Underlaget måste vara rent och torrt. På hyvlat trä, blanka och hårda underlag, samt på sidor och falsar på ytterpanel kan det vara nödvändigt med stålborstning/slipning för att säkerställa vidhäftning. Nytt trä behandlas med 1 strykning Gjøco Proff Aquagrunn eller Gjøco Oljegrunding före eller omedelbart efter montering. Se till att allt ändträ är tillräckligt mättat (3–4 strykningar). Trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor tvättas och stålborstas före grundning. Löst, gammalt betts och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning. Tidigare behandlat trä och förorenade underlag rengörs med Gjøco Kraftvask före övermålning.
<b>Grundning</b>	Nytt og ubehandlet bart treverk skal påføres ett strøk Gjøco Oljegrunding. For ekstra god beskyttelse kan ferdig fabrikk grunnet eller impregneret treverk påføres et tynt strøk Gjøco Oljedekkbais/Oljemaling i samme farge som ønsket topstrøk, før videre behandling.
<b>Användning</b>	Nytt, ohyvlat trä behandlas med minst 2 strykningar och nytt, hyvlat trä med 3 strykningar. Tidigare behandlat trä behandlas med 1–2 strykningar vid behov, eventuellt 3 strykningar på hyvlat trä. Se till att allt ändträ är tillräckligt mättat (3–4 strykningar).
<b>Färger</b>	Använd samma batchnummer för samma strykning och samma yta för att undvika nyansskillnader i färgen. Hinkar där färgen har blandats i olika blandningsmaskiner och/eller vid olika tidpunkter kan ge nyansskillnader. Var uppmärksam på detta om mer färg behövs till samma projekt i efterhand.
<b>Lagring</b>	Stäng locket ordentligt vid förvaring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
<b>Avfallshantering</b>	Flytande färg får inte hällas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall.
	
<b>Övrig information</b>	Var uppmärksam på linolja- och fuktproblem. Dagg eller regn på halvtorr yta kan ge matta fläckar. Sol på våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsbildning. Undvik därför applicering i solsken och vid dagg. Gamla tjära- eller mineralolja-behandlingar kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör provstrykningar. Burkar med olika produktionsnummer blandas noggrant före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Färgen får inte utsättas för frost. Färg på brandskyddad beklädnad kan ge saltutfällning och flagning. Förpackningsstorlekar: 9 liter.
<b>Säkerhet</b>	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Uppgifterna i detta datablad baseras på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra angivna data utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet beror på förbehandling, temperatur, applicering, underlagstyp med mera.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: info@gjoco.se



