

Produktdatablad

Gjøco Proff MesterTre Premium 50



Gjøco Proff MesterTre Premium 50 er en vandfortyndbar oliefarve til udendørs brug på beklædning med en overflade, der giver lavt snavsoptag og selvrensende egenskaber. Den unikke teknologi giver ekstra god farve- og glansstabilitet samt lange vedligeholdelsesintervaller. Malingen indeholder filmkonserverende midler, som modvirker vækst af skimmelsvamp og alger på overfladen. Produktet anvendes på nyt og gammelt træ, bejdset, malet eller trykimprægneret træværk. Gjøco Proff MesterTre Premium 50 kan også anvendes som topstrøg på grundet metal og plast, såsom tagrender, beslag m.m. på bygninger.

Revidert 24.03.2026

Symboler



Tekniske data

Type:	Vandfortyndbar hybridmaling baseret på alkydolie og akryl
Farver:	Base hvid, A, B, C og okkerød
Glans:	Halvblank 50
Liter vægt:	1,25 kg/l (hvid)
Tørstof:	Ca. 38 volumen%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte (sprøjtning bør udføres af professionelle)
Fortynder/rengøring:	Vand
Anbefalt filmtykkelse, våd:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	40-50 mikrometer
Forbrug:	Uhøvlet træ ca. 7-10 m ² /liter, høvlet træ ca. 10-12 m ² /liter.
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,46 mm (0.018")
Sprøjtgevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)
	Valg af dyse/sprøjtgevinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtikthed. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, før malingsfilmen er tør.
Støvtør:	1/2 time
Overmaling (minimumsinterval):	2 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luft og underlag skal være over +5 °C. Lave temperaturer forlænger tørretiden.

Forbehandling	Underlaget skal være rent og tørt. På høvlet træværk, blanke og hårde underlag samt på sidekanter og fals på yderpanel kan det være nødvendigt med stålborstning/slibning for at sikre vedhæftning. Nyt træværk påføres 1 lag Gjøco Proff Aquagrunn eller Gjøco Oljegrunding før eller umiddelbart efter montering. Sørg for, at al endetræ er tilstrækkeligt mættet (3–4 lag). Træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, vaskes og stålborstes før grunding. Løs, gammel bejdse og løse træfibre fjernes ved stålborstning. Tidligere behandlet træværk og forurenede underlag rengøres med Gjøco Kraftvask før genbehandling.
Grunding	Nyt og ubehandlet træværk skal påføres ét lag Gjøco Oljegrunding. For ekstra god beskyttelse kan færdig fabriksgrunderet eller imprægneret træværk påføres et tyndt lag Gjøco Oljedekkbeis/oljemaling i samme farve som ønsket topstrøg, før videre behandling.
Anvendelse	Nyt, uhøvlet træværk påføres minimum 2 lag, og nyt, høvlet træværk påføres 3 lag. Tidligere behandlet træværk påføres 1–2 lag efter behov, eventuelt 3 lag på høvlet træværk. Sørg for, at al endetræ er tilstrækkeligt mættet (3–4 lag).
Farver	Brug samme batchnummer på samme lag og samme flade for at undgå farveforskelle. Spande, hvor farven blandes på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der senere bliver behov for mere maling til samme projekt.
Opbevaring	Luk låget godt ved opbevaring af malingen for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende maling må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.   
Øvrig information	Vær opmærksom på problemer med linolie og fugt. Dug- eller regn på halv-tør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halv-tør overflade kan give blærer. Undgå derfor påføring i solskin og ved dugdannelse. Gammel tjære- eller mineraloliebehandling kan give misfarvning ved ny behandling – lav prøveopstrykning. Forskellige produktionsnumre blandes godt før brug for at undgå forskelle i glans og farve. Malingen må ikke udsættes for frost. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give saltudfældning og afskalning. Emballagestørrelse: 9 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <30 g/l VOC.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som et halvfabrikat, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no



