

Produktdatablad

Gjøco Proff MesterTre Premium 50



Gjøco Proff MesterTre Premium 50 är en vattenförtunnad oljefärg för utomhusbruk på fasader med en yta som ger lågt smutsupptag och självrengörande egenskaper. Den unika teknologin ger extra god färg- och glansstabilitet samt långa underhållsintervall. Innehåller filmkonserverande medel som motverkar tillväxt av svartmögel och alger på ytan. Används på nytt eller gammalt trä, betsat, målat eller tryckimpregnerat trä utomhus. Gjøco Proff MesterTre Premium 50 kan också användas som topplager på grundat metall och plast, såsom hängrännor, beslag och liknande på byggnader.

Reviderat 24.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenförtunnad hybridfärg baserad på alkydolja och akryl
Kulör:	Vit bas, A-, B-, C- och oxidröd
Glans:	Halvblank 50
Densitet:	Ca. 1,25 kg/l (vit)
Torrhalt:	Ca 38 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90–110 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40–50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	Ohyvlat trä ca. 6–8 m²/liter, hyvlat trä ca. 10–12 m²/liter.
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm (0,018")
Sprutvinkel:	65° - 80°
Färgtryck:	15–18 MPa (150–180 kg/cm²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte om det finns risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	½ timme
Minimum övermålnings intervall:	2 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Temperaturen i luften och underlaget måste vara över +5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

Förbehandling	Underlaget måste vara rent och torrt. På hyvlat trä, blanka och hårda underlag, samt på sidor och falsar på ytterpanel kan det vara nödvändigt med stålborstning/slipning för att säkerställa vidhäftning. Nytt trä behandlas med 1 strykning Gjøco Proff Aquagrunn eller Gjøco Oljegrunning före eller omedelbart efter montering. Se till att allt ändträ är tillräckligt mättat (3–4 strykningar). Trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor tvättas och stålborstas före grundning. Löst, gammalt bets och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning. Tidigare behandlat trä och förorenade underlag rengörs med Gjøco Kraftvask före övermålning.
Grundning	Nytt och obehandlat bart trä ska behandlas med ett strykning Gjøco Oljegrunning. För extra gott skydd kan fabriksgrundat eller impregnerat trä behandlas med ett tunt strykning Gjøco Oljedekkbeis/Oljemaling i samma färg som önskat topplager innan vidare behandling.
Applicering	Nytt, ohyvlat trä behandlas med minst 2 strykningar och nytt, hyvlat trä med 3 strykningar. Tidigare behandlat trä behandlas med 1–2 strykningar vid behov, eventuellt 3 strykningar på hyvlat trä. Se till att allt ändträ är tillräckligt mättat (3–4 strykningar).
Färger:	Använd samma batchnummer för samma strykning och samma yta för att undvika nyansskillnader i färgen. Hinkar där färgen har blandats i olika blandningsmaskiner och/eller vid olika tidpunkter kan ge nyansskillnader. Var uppmärksam på detta om mer färg behövs till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng locket ordentligt vid förvaring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte hällas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall. 
Övrig information	Var uppmärksam på linolja- och fuktproblem. Dagg eller regn på halvtorr yta kan ge matta skarvar. Sol på våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Undvik därför applicering i solsken och vid dagg. Gamla tjära- eller mineralolja-behandlingar kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör provstrykningar. Burkar med olika produktionsnummer blandas noggrant före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Färgen får inte utsättas för frost. Färg på brandskyddad beklädnad kan ge saltutfällning och flagning. Förpackningsstorlekar: 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.
Uppgifterna i detta datablad baseras på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra angivna data utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet beror på förbehandling, temperatur, applicering, underlagstyp med mera.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 