

## Produktdatablad

# Gjøco Tyri Terrasseolje



Gjøco Tyri Terrasseolje er en specialolie til behandling af imprægneret træ til terrasser, havemøbler, skærme, rækværk m.m. Den indeholder vejrbestandige alkydoler, linolie og træbjærevædder samt effektive midler mod overfladesvamp og alger. Den har en meget god gennemtrængningsevne, hvilket reducerer risikoen for afskalning.

Det anbefales at bruge Gjøco Tyri Terrasseolje tilsat farvepigment, da pigmenteringen giver øget UV-beskyttelse. Gjøco Tyri Terrasseolje kan også anvendes på slidte Royal-imprægnerede terrassebrædder, der trænger til ny behandling.

Revideret 19.03.2026

Symboler



### Teknisk data

Type:	Opløsningsmiddelbaseret med højkvalitets alkyd, linolie og træbjærevædder
Farve:	Base C og base gul, som blandes til ønsket farve, samt færdigblandede farver Brun RB-10, Sort RS-25 og Grå RG-25
Viscositet:	60–70" F4
Vægt pr. liter:	0,9 kg/l
Tørstofindhold:	Ca. 38 volumen%
Påføringsmetode:	Pad, pensel eller rulle. Må ikke sprøjtes
Fortynder / rengøringsmiddel:	White Spirit. Produktet bør normalt ikke fortyndes
Anbefalet forbrug:	Ca. 6–8 m <sup>2</sup> /liter pr. lag, hævlet træ
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtæthed
Brugstør:	12 timer
Støvtør:	4 timer
Minimum påføringstemperatur:	0 °C. Lave temperaturer giver længere tørretid og øget risiko for dugmatning m.m.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt, imprægneret træ skal være tørt før behandling; det kan tage alt fra nogle uger til 2–3 måneder. Skyl og børst eventuelle imprægneringsrester af. Rengør terrassen med Gjøco Terrasserens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Lad det tørre godt, før der foretages videre behandling. Terrassen bør behandles så hurtigt som muligt efter rengøring og tørring for at undgå, at overfladen slides som følge af vejrpåvirkning.

Ved behandling af gammelt eller tidligere behandlet træ rengøres terrassen med Gjøco Terrasserens Gel. Følg brugsanvisningen på emballagen. Gentag

behandlingen, hvis underlaget er meget beskidt. Lad det tørre godt, før videre behandling. Løst træbeskyttelsesmiddel og olie skal fjernes, og grå, vejrpåvirkede overflader skal stålborstes eller slibes ned til friskt træ før videre behandling. Løse flager og træfibre/gråt træ kan forhindre indtrængning og give afskalning.

Ved rengøring af terrasser af lærk og tropiske træsorter m.m., følg leverandørens retningslinjer for brug af rengøringsmiddel.

#### Anvendelsesmåde

Gjøco Tyri Terrasseolie påføres med pad, rulle eller pensel. Produktet kan bruges ned til 0°C (underlaget skal være tørt og frostfrit). Påfør terrasseolien langs hele bordets længde og behandl 2–3 brædder ad gangen. Overskydende olie, der ikke er trængt ind i træet, skal tørres af efter cirka en time. Undgå påføring i stærkt solskin, fugtigt vejr eller ved lave temperaturer. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlængere tørretiden. Vær særlig opmærksom om foråret og efteråret, når nattemperaturerne er lave.

Terrasseolien trænger forskelligt ind i træet omkring knaster og blødere dele af træet, hvilket kan give variation i farven. Behandling af knaster og hårde, tætte træsorter som f.eks. lærk kan medføre reduceret holdbarhed på grund af begrænset indtrængning i træet.

#### Farve

Terrasseolien er transparent, og farven vil derfor variere afhængigt af underlaget. Husk, at farven bliver kraftigere og mørkere, jo flere lag der påføres. Det anbefales at lave en prøveopstrykning for at kontrollere, at farven er som ønsket. Det anbefales ikke at bruge olien uden tilsætning af farvepigment. Brug samme batchnummer på samme lag og overflade for at undgå nuanceforskelle i farven.

#### Opbevaring

Luk låget godt, når terrasseolien opbevares, for at forhindre spild og udtørring. Terrasseolien skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

#### Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for farligt affald. Tom, ren og tør emballage skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.



#### Øvrige informationer

Eventuel olieadskillelse røres godt ind før brug. Det anbefales ikke at bruge olien uden tilsætning af farvepigment.

Emballagestørrelser: 4,5 og 5 liter.

#### Sikkerhed

Se det separate sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <600 g/l VOC.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

#### Kontakt information

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

