

# Produktdatablad

## Gjøco Tyri Terrasseolje



Gjøco Tyri Terrasseolje er en spesialolje til behandling av impregneret treverk for terrasser, hagemøbler, leegger, rekkverk o.l. Den inneholder værbestandige alkydoljer, linolje og tretjære, og inneholder effektive midler mot overflatesopp og grønske. Den har svært god inntrengningsevne, som gjør at man har liten risiko for avflassing. Det anbefales å bruke Gjøco Tyri Terrasseolje tilsatt fargepigment, fordi pigmenteringen gir økt UV-beskyttelse. Gjøco Tyri Terrasseolje kan også brukes på Royalimpregnerte terrassebord som er slitt og trenger ny behandling.

Revidert 27.03.2026

Symboler





### Tekniske data

Type:	Løsemiddelbasert med høyverdig alkyd, linolje og tretjære
Farge:	Base C og base gul, som blandes til ønsket farge, samt ferdig farger Brun RB-10, Sort RS-25 og Grå RG-25
Viskositet:	60-70° F4
Litervekt:	0,9 kg/l
Tørstoff:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pad, pensel eller rull. Skal ikke sprøytes
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit. Produktet skal normalt ikke tynnes
Anbefalt forbruk:	Ca. 6-8 m <sup>2</sup> /liter pr. strøk, høvlet tre
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse
Brukstørr:	12 timer
Støvtørr:	4 timer
Minimum påføringstemperatur:	0 °C. Lave temperaturer gir lengre tørketid, og økt fare for duggmatting m.m.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nytt, impregneret treverk må være tørt før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 2-3 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Rengjør terrassen med Gjøco Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Terrassen bør behandles så raskt som mulig etter at den er ren og tørr, for å unngå at overflaten slites som følge av vær-eksponering.

Ved behandling av gammel/tidligere behandlet treverk rengjør terrassen med Gjøco Terrasserens Gel. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Gjenta

	<p>behandlingen ved veldig skittent underlag. La tørke godt før videre behandling. Løs beis og olje fjernes, og grå, værslitte flater må stålbørstes eller slipes ned til friskt tre før videre behandling. Løse flak og tre-fibre/grått treverk kan forhindre inntrengning og gi avflassing.</p> <p>Ved rengjøring av terrasser av lerk og tropiske tresorter o.l., følg retningslinjer fra leverandør for bruk av rengjøringsmiddel.</p>
<b>Bruksmåte</b>	<p>Gjøco Tyri Terrasseolje påføres med pad, rull eller pensel. Produktet kan brukes ned mot 0°C (underlaget må være tørt og rimfritt). Påfør terrasseoljen i bordets hele lengde og behandle 2-3 bord i slengen. Overskudd av olje som ikke har trukket inn i treverket, skal tørkes av etter en times tid. Unngå påføring i sterkt solskinn, fuktig vær og ved lave temperaturer. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Vær spesielt oppmerksom ved vår og høst med lave nattetemperaturer. Terrasseoljen vil trekke ulikt i treverket rundt kvister og mykere deler av treet, noe som kan gi ulikt fargespill. Behandling av kvist, og harde og tette tresorter som for eksempel lerk, kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket.</p>
<b>Farge</b>	<p>Terrasseoljen er transparent, og fargen vil derfor variere i forhold til underlaget. Husk at fargen blir kraftigere og mørkere jo flere strøk som påføres. Ta gjerne prøve oppstrøk for å sjekke at fargen er som ønsket. Det anbefales ikke å bruke oljen uten tilsats av brekkfarge/pigment. Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen.</p>
<b>Lagring</b>	<p>Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av terrasseoljen for å hindre søl og inntørking. Terrasseoljen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.</p>
<b>Miljømerking</b>	<p>BREEAM-NOR v6.1          – MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.</p>
<b>Avfallshåndtering</b>	<p>Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<b>Øvrig informasjon</b>	<p>Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn før bruk. Det anbefales ikke å bruke oljen uten tilsats av brekkfarge/pigment.          Emballasjestørrelser: 4,5 og 5 liter.</p>
<b>Sikkerhet</b>	<p>Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.          EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produktet inneholder: &lt;600 g/l VOC.</p>
<p>Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.</p>	
<b>Kontaktinformasjon</b>	<p><b>Gjøco AS</b>          Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta          Telefon: +47 712 91 700          E-post: office@gjoco.no</p> <div style="text-align: right;">  </div>

