

Gjoco Antirustprimer er en alkydbaseret zinkfosfatprimer til stålkonstruktioner, hvor der stilles store krav til korrosionsforebyggende egenskaber. Bruges som grunder til stål og stålkonstruktioner. Overmales med Gjoco Emaljelakk 90.

FYSISKE DATA

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Type: | Alkydoliebaseret zinkfosfatprimer |
| Farve: | Sort og grå |
| Glans: | Mat |
| Flammepunkt: | 39 °C |
| Egenvægt (kg/l): | Ca. 1,3 |
| Tørstof (volumen %): | Ca. 51 |

ANVENDELSESDATA

| | |
|-------------------------------|---|
| Påføringsmetode: | Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk. |
| Fortynding/rengøringsmiddel: | Mineralsk terpentin |
| Anbefalet filmtykkelse, våd: | 90 mikrometer |
| Anbefalet filmtykkelse, tør: | 40 mikrometer |
| Vejl. data højtrykssprøjte: | |
| Dyse: | 0.021", 0,53 mm |
| Viftevinkel: | 65-80° |
| Malingstryk: | 150 kg/cm ² |
| Anbefalet forbrug: | 9 m ² /liter |
| Tørretid (23 °C, 50 % R.H.): | |
| Støvtør: | 2 timer |
| Overmalingsinterval, minimum: | 4 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse |

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og afskallet gammel maling. Rustent underlag sandblæses til SA 2½ eller børstes til SA 2. Fedt, olie og anden tilsmudsning fjernes med Gjoco Kraftvask og højtrykssprøjte. Skyl godt med rent vand.

Anvendelsesmåde

Malingen skal omrøres godt før brug. Fortynding anbefales normalt ikke. Hvis fortynding er nødvendig, skal der anvendes mineralsk terpentin. Mal kun på rent og tørt underlag, og når stål, luft og maling har en temperatur over 0 °C. Ståltemperaturen skal være 3 °C over dugpunktet, når

malingen påføres. Sprøjteudstyr rengøres med mineralsk terpentin. Gjoco Emaljelakk 90 er egnet som dækstrøg.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende primer må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur.

Emballagestørrelser: 0,75 og 3 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <500 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS