

Herregård Exclusive Oljedekkbeis er en slidstærk, vejrbestandig og tiksotrop oliebaseret dækkende træbeskyttelse baseret på alkyder med høj værdi. Anvendes på udvendigt træværk og giver en dæmpet træstruktur. Den er særligt velegnet til vejrudsatte steder og giver en god beskyttelse mod falmning og nedmatning. Herregård Exclusive Oljedekkbeis indeholder ekstra filmbeskyttende, svampehæmmende middel og UV-beskyttende middel. Herregård Exclusive Oljedekkbeis anvendes på nyt og grundet træværk, træværk der tidligere er behandlet med træbeskyttelse eller maling samt udendørs høvlet eller uhøvlet træværk.

## FYSISKE DATA

Type:	Oliebaseret dækkende træbeskyttelse baseret på alkyd
Farve:	Hvid, A, B og C, gul, klar rød, okker og oxydrød base
Glans:	20 – 40 halvblank
Flammepunkt:	>60 °C
Egenvægt (kg/l):	1,17
Tørstof (volumen %):	Ca. 60

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentint
Anbefalet filmtykkelse, våd:	100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Uhøvlet træ ca. 5-8 m <sup>2</sup> /liter, høvlet træ ca. 10-16 m <sup>2</sup> /liter
Vejledende data for højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,015 - 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	6 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval, minimum:	24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Min. påføringstemperatur:	0 °C. Lave temperaturer giver længere tørretid og større risiko for matte skjolder på grund af dug m.m.

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, før malearbejdet starter.

### Nyt træværk

Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, stålborstes før behandling med Gjoco Oljegrunding. Nyt og bart træværk, også trykimprægneret, påføres 1 strøg Gjoco Oljegrunding. Alt endetræ skal mættes godt med Gjoco Oljegrunding, 3-4 strøg vådt-i-vådt. På høvlet træværk, skarpe kanter og andre blanke underlag kan det være nødvendigt at stålborste/slibe for at sikre vedhæftning og god kantdækning.

## Tidligere behandlet træværk

Fedt og anden tilsmudsning fjernes med Gjoco Kraftvask. Træværk, der tidligere er behandlet med olietræbeskyttelse eller dækkende træbeskyttelse, borstes rent for løs træbeskyttelse og træfibre med stålborste/slibning. Bart træ grundes med Gjoco Oljegrunding og pletmales med Herregård Exclusive Oljedekkbeis før første strøg. Alt endetræ skal mættes godt med Gjoco Oljegrunding, 3-4 strøg vådt-i-vådt.

## Anvendelsesmåde

Herregård Exclusive Oljedekkbeis er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Nyt, uhøvlet træværk påføres 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Træværk, der tidligere er behandlet med transparent eller dækkende træbeskyttelse eller maling påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk. Sørg for, at alt endetræ er tilstrækkelig mættet (3-4 strøg). Skal der påføres mere end et lag, bør dette ske inden 2 uger for at opnå bedst mulig vedhæftning mellem lagene.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind et stykke tid før brug. Indhold i dåser med forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved lave temperaturer og høj luftfugtighed. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Undgå derfor påføring i solskin. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give afskalning/saltudfældning. Underlag, som tidligere er behandlet med linolie eller ren linoiemaling, skal rengøres til bart træværk for at sikre mod senere blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan give misfarvning. Påfør prøvestrøg. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationerne på emballagen.



---

EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder <400 g/l VOC.

---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS