

Herregård Exclusive Tjærebeis er træbeskyttelse i høj kvalitet til udendørs brug. Den giver træværket et transparent og fin skær. Herregård Exclusive Tjærebeis består af vejrbestandige alkyder og tjære. Den indeholder UV-stabilisatorer og transparente pigmenter som øger bestandigheden mod sollys og vejrpåvirkninger. Tjæret træbeskyttelse har et højt tørstofindhold, som giver en vandafvisende og slidstærk overflade, der modvirker opsprækning af overfladen. Indeholder filmkonserverende midler mod sortskimmel. Anvendes på nyt ubehandlet, imprægneret træværk eller træværk, der tidligere er behandlet med træbeskyttelse, f.eks. sommerhuse, bjælkehuse, udhuse og træhuse.

## FYSISKE DATA

Type:	Træbeskyttelse baseret på alkyd og trætjære
Farve:	Base gul og c, tones til ønsket farve
Glans:	Blank
Litervægt (kg/l):	0,9
Tørstof (volumen %):	Ca. 60

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel og rulle. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentiner
Anbefalet forbrug:	4–6 m <sup>2</sup> /l pr. strøg på uhøvlet træværk, 8–12 m <sup>2</sup> /l pr. strøg på høvlet træværk, afhængig af underlagets sugsevne
Vejledende data for højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,018"-0,021"
Viftevinkel:	60°-80°
Malingstryk:	Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	36-48 timer. Herregård Exclusive Tjærebeis har en noget længere tørretid end andre typer træbeskyttelse, og tørretiden afhænger af vejr- og temperaturforhold samt indtrængningen i underlaget. En lav temperatur forlænger tørretiden.

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt træværk behandles umiddelbart efter opsætning med Gjoco Oljegrunding klar. Husk at behandle endetræ ekstra grundigt (3-4 strøg). Løs, gammel træbeskyttelse og løse træfibre fjernes ved stålborstning. Fedt og anden tilsmudsning fjernes med Gjoco Kraftvask. Flader, der er angrebet af sortskimmel, behandles med Gjoco Sopp og Grønskefjerner. Tømmer og beklædning, som har stået ubehandlet i mere end 3 uger, og glathøvlet træværk og tømmer skal stålborstes/slibes før påføring. Lad træværket tørre godt før videre behandling.

## Anvendelsesmåde

Brug bred pensel, og stryg 3-4 brædder ad gangen. Stryk bræddelængden helt ud for at undgå skjolder. Husk at behandle endetræ ekstra grundigt (3-4 strøg). Nyt, uhøvlet træværk påføres 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Træværk, som tidligere er behandlet med træbeskyttelse påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk. Syd- og vestvendte vægge slides normalt hurtigere og bør derfor behandles oftere end de øvrige.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind et stykke tid før brug. Indhold i dåser med forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Undgå derfor påføring i solskin, og når der falder dug. Tjæretræbeskyttelsen er transparent, og farven vil derfor variere på forskellige typer underlag: høvlet/uhøvlet/forskellige træsorter m.m. Påfør prøvestrøg. Tjæretræbeskyttelsen blegner under påvirkning af sollys. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder: <400 g/l VOC

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS