

Herregård Linoljemaling er en halvblank, alkydforstærket linoljemaling. Til udendørs brug på nyt, træbeskyttet eller malet træværk. Det anbefales at tilsætte Gjoco Sinkkoxidpasta, især til hvide og lyse farver, for at opnå en mere holdbar film.

## FYSISKE DATA

Type:	Alkydforstærket linoljemaling
Farve:	Hvid, base A, B, C, oxydrød og okker
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	>62 °C
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,32 (afhængig af farve)
Tørstof (volumen %):	Ca. 64

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Anbefalet filmtykkelse, våd:	100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	70 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Ca. 10 m <sup>2</sup> pr. liter, afhængig af underlaget
Vejledende data for højtryksprøjte:	
Dyse:	0,018-0,021"
Viftevinkel:	40-80°
Malingstryk:	Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	Ca. 14 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval, minimum:	48 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Min. påføringstemperatur:	5°C. Anbefales til brug i perioden maj - august. Lave temperaturer medfører en længere tørretid.

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, før malingen påføres. Tidligere malede huse skal skrubes rene for løs, gammel maling. Bart træ stålborstes for at fjerne løse træfibre. Fedt og anden tilsmudsning fjernes med Gjoco Kraftvask. Skyl godt med rent vand. Flader, der er angrebet af svamp/alger, behandles med Gjoco Sopp og Grønskefjerner.

### Anvendelsesmåde

NB! Det anbefales at tilsætte Gjoco Sinkkoxidpasta, især til hvide og lyse farver, for at opnå en mere holdbar film. Tilsætning af zinkoxidpasta gør farven lysere.

Omrøres godt før brug. Anbefales til brug i perioden maj - august. Linoliemaling tørrer meget langsommere end traditionel oliemaling. Det særligt vigtigt at påføre linoliemaling i tynde strøg for at sikre god gennemtørring og hindre rynkedannelse/solblærer. Mal ikke på direkte solbeskinnede underlag. Linoliemaling har en gul egenfarve og kan derfor give afvigelser på enkelte farver, især hvis malingen har været opbevaret i et stykke tid. Naturlig påvirkning af vind og vejr gør, at farven falmer/kridter over tid. Spørg gerne en fagmand om råd og vejledning før brug. Spildt maling og brugte klude lægges i vand og samles i en brandsikker affaldsbeholder.

## Opbevaring

Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Dugfald på halvtør maling kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør maling kan medføre blæredannelse. Undgå derfor påføring i solskin, og når der falder dug. Maling i dåser med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle.

Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS