

Herregård Maximal er en dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Indeholder filmbeskyttende midler mod sortskimmel. Herregård Maximal er en slidstærk og glansstabil højqualitetsmaling, som beskytter træværket godt mod vind og vejr og nedbrydning fra sollyset. Herregård Maximal kan bruges på udendørs nyt og gammelt træværk, træværk behandlet med træbeskyttelse eller maling samt trykimprægneret træværk. Kan også anvendes på primet metal. Nyt, færdiggrundet eller bart træværk skal først behandles med 1 strøg Gjoco Oljegrunding.

FYSISKE DATA

Type:	Vandfortyndbar hybridmaling baseret på ren akryl og alkyd
Farve:	Base hvid, A, B, C, okker, gul, klar rød og oxydrød base
Glans:	Halvblank 25-35
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,26 (base hvid)
Tørstof (volumen %):	Ca. 38

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel og rulle. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet filmtykkelse, våd:	90-110 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40-50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Uhøvlet træ ca. 7-10 m ² /liter, høvlet træ ca. 10-12 m ² /liter
Vejledende data for højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	150 - 180 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1/2 time. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval (v/23 °C), minimum:	2 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C. Lave temperaturer giver længere tørretid og større risiko for matte skjolder på grund af dug m.m.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt. Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4-6 uger, skal rengøres med Harmoni Husvask og stålborstes for at fjerne løse træfibre. Tidligere behandlet træværk rengøres med Harmoni Kraftvask (følg brugsanvisningen på emballagen). NB! Grundig rengøring er vigtig for at sikre tilfredsstillende vedhæftning til underlaget. Gammel løs maling/træbeskyttelse fjernes ved stålborstning/skrabning. Flader, der er angrebet af sortskimmel,

behandles med Gjoco Sopp og Grønskefjerner. Skarpe kanter afrundes for at opnå bedst mulig kantdækning. Høvlet, hårdt og glat underlag skal slibes for at sikre vedhæftning.

Grundning

Nyt, fabriksgrundet eller bart træværk skal grundes med 1 strøg Gjoco Oljegrunding før påføring af Herregård Maximal. Sørg for, at alt endetræ mættes med 3-4 strøg Gjoco Oljegrunding før påføring af Herregård Maximal.

Anvendelsesmåde

Herregård Maximal er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Nyt, uhøvlet træværk påføres 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Træværk, der tidligere er behandlet med transparent eller dækkende træbeskyttelse eller maling påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Vær opmærksom på problemer med linolie og fugt. Dugfald/regn på halvtør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør overflade kan give blærer. Undgå derfor påføring i solskin, og når der falder dug. Gammel tjære- eller mineraloliebehandling kan give misfarvning ved ny behandling. Påfør prøvestrøg. Maling i dåser med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give saltudfældning og afskalning.

Emballagestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS