

Gjøco Oljebeis er en tiksotrop alkydoliebaseret træbeskyttelse tilsat filmbeskyttende middel mod sortsimmel. Den trænger godt ind i træværket og giver en effektiv imprægnering, samtidig med, at den danner en vejrbestandig film. Gjøco Oljebeis anvendes på nyt eller tidligere træbeskyttet træværk. Kan også anvendes på trykimprægneret materiale.

FYSISKE DATA

Type:	Alkydoliebaseret træbeskyttelse
Farve:	C og gul transparent base, som tones via Gjøcomix i udvalgte farver (se farvekort).
Flammepunkt:	>62 °C
Egenvægt (kg/l):	0,9
Tørstof (volumen %):	Ca. 46

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle. Eventuel sprøjtemaling anbefales udført af professionelle
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Anbefalet filmtykkelse, våd:	90 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	35 mikrometer
Anbefalet forbrug:	
Høvlet træværk:	10-12 m ² /liter
Uhøvlet træværk:	5-8 m ² /liter
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,015", 0,35 mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ² , 15 MPa
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	6 timer. En lav temperatur forlænger tørretiden.
Overmalingsinterval, minimum	24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelse.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt og bart træværk samt trykimprægneret træværk påføres 1 strøg Gjøco Oljegrunning klar. Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres og stålborstes før behandling med Gjøco Oljegrunning. Træværk, der tidligere er behandlet med olietræbeskyttelse, borstes rent for løs træbeskyttelse og træfibre med en stålborste. Alt endetræ skal mættes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøg vådt-i-vådt. Fedt og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Kraftvask. På høvlet træværk og andre blanke underlag kan det være nødvendigt at stålborste/slibe for at sikre vedhæftning. Afrund skarpe kanter før grundning for at opnå bedst mulig kantdækning.

Anvendelsesmåde

På nyt, uhøvlet træværk påføres altid 2 strøg. På nyt, høvlet træværk og tømmer påføres 3 strøg. På tidligere umalet underlag påføres 1-2 strøg efter behov. Syd- og vestvendte vægge slides normalt hurtigere og bør derfor behandles oftere end de øvrige. Påfør træbeskyttelsen helt ud i træets længderetning for at undgå skjolder. Sørg for, at alt endetræ er tilstrækkelig mættet (3–4 strøg).

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af træbeskyttelsen for at forhindre spild og indtørring.

Træbeskyttelsen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende træbeskyttelse må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind et stykke tid før brug. Indhold i dåser med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå farveforskelle. Blanke og/eller hårde underlag bør mattes med Gjøco Kraftvask eller sandpapir for at sikre en tilstrækkelig vedhæftning. Underlag, som tidligere er behandlet med linolieprodukter, skal rengøres ned til bart træværk for at undgå blæredannelser. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Undgå derfor påføring i solskin, og når der falder dug. Må ikke anvendes på træværk med rimfrost. Gjøco Oljebeis er transparent, og farven vil derfor variere på forskellige typer underlag: trykimprægneret/høvlet/uhøvlet/forskellige træsorter m.m. Påfør prøvestrøg.

Emballagestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS