

Gjøco Taklakk er en blank tagmaling tilsat penetrerende olier og rusthæmmende midler. Gjøco Taklakk anvendes på gamle og rustne bølgebliktage.

FYSISKE DATA

Type:	Alkydoliebaseret
Farve:	Sort
Glans:	Blank
Flammepunkt:	62 °C
Egenvægt (kg/l):	1,1
Tørstof (volumen %):	Ca. 61

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller sprøjte. Sprøjtemaling bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentiner
Anbefalet filmtykkelse, våd:	90 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Anbefalet forbrug:	10 m ² /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,46 mm/0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	MPa 15-18/150-180 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	6 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval, min.:	8 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse. Mal ikke ved risiko for dugfald.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5, NB! Mal ikke ved risiko for dugfald.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og afskallet gammel maling. Rustent underlag sandblæses til SA 2½ eller børstes til SA 2. Fedt, olie og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Husvask og højtrykssprøjte. Skyl godt med rent vand. Underlag som har været rustent, primes med Gjøco Antirustprimer før påføring af Gjøco Taklakk.

Anvendelsesmåde

Gjøco Taklakk skal normalt ikke fortyndes. Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved lave temperaturer og høj luftfugtighed. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Omrøres godt før brug. Indhold i dåser med forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved lave temperaturer og høj luftfugtighed. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre blæredannelse. Undgå derfor påføring i solskin.

Emballagestørrelser: 10 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for produktet (kat. A/c): 430 g/l (2010). Produktet indeholder <400 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS