

HERREGÅRD TERRASSEBEIS

OLJEBASERT



Herregård Terrassebeis Oljebasert er en opløsningsmiddelbaseret træbeskyttelse beregnet til udendørs brug på terrasser og havemøbler af imprægneret træværk. Den indeholder pigmenter og UV-stabilisator, som beskytter træværket mod nedbrydning på grund af sollys og filmkonserverende middel mod sortsimmel. Herregård Terrassebeis Oljebasert er slidstærk, penetrerer godt og modvirker sprækkedannelse i underlaget. Kan også bruges på træværk af lærk, men kun 1 strøg.

FYSISKE DATA

Type:	Opløsningsmiddelbaseret med alkyder af høj værdi
Farve:	Base C og base gul transparent, tones til ønsket farve
Glans:	Ca. 8 (1 strøg), ca. 25 (2 strøg)
Viskositet (Ford Cup):	60-70" F4
Egenvægt (kg/l):	0,9
Tørstof (volumen %):	Ca. 38

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle. Kan ikke sprøjtes
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin. Herregård Terrassebeis Oljebasert skal normalt ikke fortyndes
Anbefalet forbrug:	Ca. 6-10 m ² /liter pr. strøg, høvlet træ
Brugstørt (23 °C, 50 % R.H.):	12 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse
Støvtør:	4 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+8°C. Lave temperaturer forlænger tørretiden

BRUGSANVISNING

Forbehandling af nyt træværk

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt, imprægneret træværk skal være tørt før behandling, hvilket kan vare fra nogle uger til 2-3 måneder. Spul og børst eventuelle imprægneringsrester af. Vask terrassen med Gjoco Terrasserens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Lad det tørre godt før videre behandling.

Forbehandling af gammelt/tidligere behandlet træværk

Vask terrassen med Gjoco Terrasserens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Gentag behandlingen, hvis underlaget er meget snavset. Lad det tørre godt før videre behandling. Løs træbeskyttelse fjernes, og grå, vejrslidte flader skal stålbørstes eller slibes ned til friskt træ før videre behandling. Løse flager og træfibre/gråt træværk kan forhindre indtrængning og føre til afskalning.

Ved rengøring af terrasser af lærk og tropiske træsorter o.lign. følges retningslinjerne fra leverandøren af rengøringsmidlet.

Anvendelsesmåde

Spande med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå farveforskelle. Nye terrasser påføres 1 strøg med Herregård Terrassebeis Oljebasert. Terrasser, der har stået mere end 1 år, og som har en sugende overflade, kan påføres 2 strøg. På gamle og slidte terrasser, der er ældre end 3 år, kan man påføre op til 3 strøg. Træbeskyttelsen skal påføres i tynde strøg, og næste strøg påføres, når det første strøg er berøringstørt. For tykke strøg og/eller for mange strøg kan føre til afskalning.

Et strøg vil give et mat udseende, mens 2 eller 3 strøg giver et blankere udseende.

Behandling af knaster og hårde og tætte træsorter som f.eks. lærk kan medføre reduceret holdbarhed pga. manglende indtrængning i træværket. Træværk af lærk skal kun påføres 1 strøg.

Påføringsmetode: Træbeskyttelsen påføres med rulle eller pensel. Det bedste resultat opnås ved at påføre træbeskyttelsen med rulle og stryge efter med pensel i hele brættets længde, mens træbeskyttelsen stadig er våd. Behandl 2-3 brædder ad gangen i hele længden.

Undgå påføring i stærk solskin, fugtigt vejr og ved lave temperaturer. Tjek, at der ikke er varslet regn det først døgn efter påføringen. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Vær særligt opmærksom om foråret og efteråret ved lave nattemperaturer. Hav en presenning klar i tilfælde af regn.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af træbeskyttelsen for at forhindre spild og indtørring.

Træbeskyttelsen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende træbeskyttelse må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Herregård Terrassebeis Oljebasert er en transparent træbeskyttelse, og den endelige farve påvirkes af underlaget og mængden af påført træbeskyttelse. Udfør gerne en prøvepåføring for at tjekke, at farven er som ønsket. Det anbefales ikke at bruge træbeskyttelsen uden tilsætning af toningsfarve/pigment.

Emballagestørrelser: 2,7 liter.

HERREGÅRD TERRASSEBEIS OLJEBASERT



SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produktet indeholder <600 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS
