

Gjøco Vinduskitt er en linoliebaseret kit, som er klar til brug. Bruges til kitning af vinduer og reparationer af kitfalsen. Kan også bruges til spartling af sømhuller m.m. Gjøco Vinduskitt skal overmales for at opnå god holdbarhed.

## FYSISKE DATA

Type:	Linoliekit
Farve:	Hvid, natur, brun
Egenvægt (kg/l):	Ca. 2,1

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Stålspartel, kitkniv, fugepistol
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Berøringstør:	Ca. 0,5 time
Lagtykkelse:	Maks. 3 mm
Anbefalet påføringstemp. °C:	Min. +5, Maks. +40
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Bart træ og kitfalsen grundes med maling eller Gjøco Oljegrunding før kitning.

### Påføring

Påføres med stålspartel eller kitkniv. Må ikke udsættes for kraftig regn eller sol, før det er tilstrækkelig hærdet. Overmales efter 2-4 uger. Påfør malingen 1-2 mm ind på glasset.

### Øvrige informationer

Opbevares tørt og frostfrit. Uhærdet kit fjernes med papir eller Gjøco White Spirit.

## Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS