

Gjøco Poxydekk er en lugtsvag, vandfortyndbar 2-komponent epoxymaling til indendørs brug. Malingen danner en vandfast og slidstærk film, som har god modstandsdygtighed mod de fleste kemikalier og opløsningsmidler. Bestandigheden mod syrer er begrænset. Kan tones til ønsket farve. Gjøco Poxydekk kan bruges på mur, beton og mineralske flader i vaskerum, teknikrum, kælder, trapper, garagegulve, lagerhaller, tankstationer og vægge i husdyrrum. Ikke egnet til underlag, der arbejder, fx træværk og metal.

FYSISKE DATA

Type:	To-komponent epoxymaling
Farve:	Lys grå + A-, B- og C-base, som tones via Gjøcomix
Glans:	Blank
Egenvægt (kg/l):	1,2 efter blanding af del 1 og 2 i base A
Tørstof (vægt %):	59

ANVENDELSESDATA

Blandingsforhold:	Del 1	Del 2	Sum (del 1 + del 2)
	0,7 liter	0,2 liter	0,9 liter
	2,1 liter	0,6 liter	2,7 liter
	7 liter.	2 liter.	9,0 liter.
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle		
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand		
Anbefalet forbrug:	5-8 m ² /liter		
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtør efter 2-3 timer.		
Støvtør:	6 timer ved 20 °C		
Overmalingsinterval, min.:	24 timer ved 20 °C. Ved længere intervaller bør fladerne matteres for at sikre vedhæftning.		
Overmalingsinterval, maks.:			
Gennemhærdet:	6 døgn		
Minimum påføringstemp. °C:	+ 12°C i underlag og luft. Ved brug udendørs, anbefalet i perioden maj-august.		

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fri for fedt. Hinden af cement/slam på beton skal fjernes ved slibning eller slyngrensning før videre behandling. Tidligere malede flader vaskes med Gjøco Husvask eller et andet egnet rengøringsmiddel. Underlag med membranhærdere kan give dårlig vedhæftning. Tjek derfor vedhæftningen, eller fjern membranhærdere før videre behandling.

Anvendelsesmåde

Brug samme batchnr. til samme strøg for å undgå farveforskelle. Gjøco Poxydekk bør opbevares ved stuetemperatur i et døgn før brug for at opnå bedre påføringsegenskaber. Del 1 og 2 blandes godt

sammen med mekanisk omrøring. Første strøg kan fortyndes med op til 10 % vand og bruges som grundning. Blandingen bør bruges inden for 30 minutter for at forhindre, at malingen hærdner i dåsen og bliver vanskelig at stryge ud. NB! Tykke strøg kan give mat film. Sørg for god udluftning ved påføringen og i tørretiden. Dårlig ventilation og for lav temperatur i luft og underlag kan give matte skjolder. Ved brug udendørs på f. eks. altaner bør malingen bruges i perioden maj-august, da høj luftfugtighed/tidligt dugfald og lave temperaturer kan give dårlig hærkning. Gulner og kridter i sollys. Ved brug af mørke og skarpe farver anbefales et strøg GjøcoPur TL som topstrøg til forsegling.

Opbevaring

Malingen skal fragtes og opbevares tørt og frostfrit. Malingen skal fragtes og opbevares stående.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Malingen tåler ikke frost. Brug ikke forskellige produktionsnumre til samme strøg. Det kan give farveforskelle.

Emballagestørrelser: 0,9, 2,7 og 9 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS