

Gjøco Bliss 30 er en sundhedsvenlig akryldispersionsmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug. Gjøco Bliss 30 anbefales af Norges Astma- og Allergiforbund. Gjøco Bliss 30 har minimal malingslugt og emission under påføring og tørring. Bruges til mellem- og topstrøg i tørre rum på paneler, bygningsplader, de fleste typer tapet, puds, beton, glasvæv, strukturtapet og tidligere malede flader.

FYSISKE DATA

Type:	Vandopløselig akryldispersionsmaling
Farve:	Base hvid og base A, som tones via Gjøcomix
Glans:	Halvblank 30
Viskositet (P):	70-90
Egenvægt (kg/l):	1,38

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,53 mm/0.021"
Viftevinkel:	65°-80°
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, min.:	2 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere oliemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag matteres med sandpapir og grundes med Gjøco Sperregrunn. Nye paneler og gamle misfarvede paneler påføres minimum 2 strøg Gjøco Sperregrunn for isolering og spærring af knaster.

Ved overfølsomhed skal malearbejdet overlades til andre ved brug af andre produkter end Bliss.

Anvendelsesmåde

Påføres jævnt og fyldigt. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



Gjøco Bliss 30 anbefales af:



Konservering:

Al maling skal konserveres for at undgå, at den rådner i spanden. I Gjøco Bliss 30 er der brugt en kombination af 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) og N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin. Niveauerne er langt lavere end angivet i EU's kosmetikdirektiv 76/768/EØF

Indhold:

Vand (fortyndingsmiddel), titandioxid (pigment), akrylpolymer (bindemiddel), kalciummagnesiumkarbonat (fyldstof), kaolin (fyldstof). Indeholder mindre end 1 % af følgende: Akrylpolymer (dispergeringsmiddel), polyuretan (fortykkingsmiddel), polysiloksan (skumdæmpende middel). Konservering: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) som eneste kendte allergen.

NAAF: For at beskytte huden anbefaler Norges Astma- og Allergiforbund/Gjøco, at du bruger handsker, når du maler. Malingsbasen er anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund. Ekstra farve tilsættes fra det farvesystem, som er tilgængeligt på udsalgsstedet.

Miljømærkning



2096 0006

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

ØVRIGE INFORMATIONER

Påføringsstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10°C. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel.

Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug.

Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter



SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <0,3 g/l VOC

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS
