

Gulv 40 Vanntynnbar er en vandfortyndbar gulvmaling baseret på polyuretanmodificeret alkyd. Malingen har gode påføringssegenskaber, god udflydningsevne og er meget slidstærk. Anvendes på indendørs trægulve og gammel beton. Kan også anvendes udendørs på gamle betongulve. Må ikke anvendes på ny beton eller fugtige flader.

FYSISKE DATA

Type:	Vandopløselig oliemaling baseret på polyuretanbindemiddel
Farve:	A-, B- og C-base, som tones via Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,2
Tørstof (volumen %):	38-40
pH:	8-9

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Bred lakpense, filtrulle. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Anbefalet forbrug:	6-8 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	2 timer
Overmalingsinterval, minimum:	Min. 8 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Træ/parket/laminat:

Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt. Tidligere malede flader kan vaskes med Gjøco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel og skylles med vand. Gammel blank og halvblank maling matteres med sandpapir. Ubehandlede, nedslæbne eller nedslidte trægulve behandles først med Gjøco Sperregrunn (se separate anbefalinger for dette produktet). Behandles derefter med 2-3 strøg Gulv 40 Vanntynnbar. Gamle laminatgulve skal ikke grundes. Nye laminatgulve kan indeholde stoffer, som vanskeliggør overmaling. Påfør prøvestrøg.

Beton: Gulv 40 Vanntynnbar er velegnet som maling til ældre, ubehandlede betongulve og tidligere malede betongulve. Underlaget skal være rent, tørt og frit for fedt og olierester, på tidligere malede

flader skal løstsiddende maling fjernes, og fladerne skal rengøres med Gjoco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel. Gammel blank eller halvblank maling matteres med sandpapir. Støvsug og tør over med en fnugfri klud, gerne mikrofiber. Det er vigtigt at fjerne alt slibestøv o.lign. for at sikre god vedhæftning. Gamle ubehandlede betongulve bør slibes før påføring.

For nystøbte gulve, lagergulve, garager og andre gulve med høj belastning påføres Gjoco Poxydekk.

Anvendelsesmåde

Gulv 40 Vanntynnbar er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Det omrøres grundigt, og der påføres 2-3 strøg afhængig af underlaget. Påføres jævnt og fyldigt.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Opbevares tørt og frostfrit. Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå glans- og farveforskelle. Vent mindst 1 uge med at vaske gulvet. Der går op til 4 uger, før malingen er fuldt gennemhærdet. Nattemasse (MS-fuge) i skibsgulve o.lign. kan påvirke malingens tørretid. Påfør prøvestrøg. Bør ikke bruges på linoleumsbelægninger og gamle gulvbelægninger. Påfør eventuelt prøvestrøg for at kontrollere, at malingen tørrer, og at resultatet bliver som forventet.

Emballagestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <80 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS