



Gjøco Gulv 40 Oljebasert er en halvblank, slidstærk gulvmaling baseret på uretanalkyd. Anvendes indendørs på træ og på gamle betongulve. Gulner over tid.

FYSISKE DATA

Type:	Uretanalkydming
Farve:	A-, B- og C-base, som tones via Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Flammepunkt °C:	Ca. 42
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,1
Tørstof (volumen %):	Ca. 55

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle/fordriver og højtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	4 timer
Overmalingsinterval, minimum:	12 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være frit for fedt, olie og anden forurening. Tidligere malede gulve vaskes med Gjøco Husvask eller et andet egnet rengøringsmiddel. Blanke flader matslibes. Støvsug og tør over med en fnugfri klud, gerne mikrofiber. Det er vigtigt at fjerne alt slibestøv o.lign. for at sikre god vedhæftning. Gamle ubehandlede betongulve skal slibes og rengøres før påføring. Sugende betongulve kan mættes med fortyndet Gjøco Gulvolje.

Anvendelsesmåde

Malingen skal omrøres godt før påføring. På ubehandlede gulve fortyndes det første strøg med op til 20 % mineralsk terpentin før påføring af 1-2 strøg ufortyndet Gjøco Gulv 40 Oljebasert. Påfør 2-3 strøg afhængig af underlaget, jævnt og fyldigt.

Opbevaring

Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Påføringsstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Omrøres godt før brug. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel. Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind før brug. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur. Gjoco Gulv 40 Oljebasert er ikke alkaliefast og bør ikke bruges på ny beton. Vent mindst 3-4 døgn, før der placeres tunge møbler o.lign. på den malede flade, og 1 uge, før der lægges gulvtæpper. Nattemasse (MS-fuge) i skibsgulve o.lign. kan påvirke malingens tørretid. Påfør prøvestrøg. Bør ikke bruges på linoleumsbelægninger og gamle gulvbelægninger. Påfør eventuelt prøvestrøg for at kontrollere, at malingen tørrer, og at resultatet bliver som forventet. Forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Emballagestørrelse: 0,68, 2,7 og 9 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <500 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS