

Gjøco Gulv- og Vegglim er en vandopløselig lim til gulvbelægninger og tæpper med eller uden skumbagside. Velegnet til kork med PVC-bagside og vægbeklædning med min. 0,6 mm PVC-lag. Gjøco Gulv- og Vegglim anbefales ikke til linoleum.

FYSISKE DATA

Type:	Akryl-dispersion
Farve:	Hvid, uigennemsigtig efter påføring
Egenvægt kg/l:	Ca. 1,27
Tørstof, vægt %:	Ca. 71

ANVENDELSESDATA

Anbefalet forbrug:	Ca. 4-6 m ² /liter, afhængig af underlag
Påføringsmetode:	Spartel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Min. påføringstemperatur °C:	+18
Holdbarhed:	Min. 2 år i uåbnet emballage ved +10 til +20 °C
Hærdetid:	4-7 døgn

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Ujævnheder og sprækker spartles med vandopløselig spartelmasse før påføring af Gjøco Gulv- og Vegglim.

Påføring

Temperaturen bør ikke være under +18 °C ved påføring. Omrøres godt før brug. Følg anvisningerne fra gulvbelægningen eller vægbeklædningen. Limen påføres med en egnet spartel med en højde på limstregen på ca. 2-3 mm. Læg gulvbelægningen på inden for ca. 30 min. Ved ikke-sugende underlag og på vægge skal limen tørre, til den ikke føles våd ved berøring – ca. 45-80 min., før beklædningen sættes op. Gnid forsigtigt på beklædningen for at presse luften ud.

Opbevaring

Limen skal fragtes og opbevares tørt og frostfrit. Limen skal fragtes og opbevares stående.

Bortskaffelse af affald

Flydende lim må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.





ØVRIGE INFORMATIONER

Tørret lim kan fjernes mekanisk eller med husholdningssprit. Opbevares tørt og frostfrit.
Emballagestørrelser: 1 og 5 liter

SIKKERHED

Gjøco Gulv- og Vegglim er ikke klassificeret som sundheds-, miljø- eller brandfarlig i henhold til gældende regler. Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS
