

Gjøco Heftgrunn er en mat, interiørgrunder baseret på alkydolie. Gjøco Heftgrunn er velegnet til grundning og dækstrøg på lofter. Anvendes som underlag på træværk, bygningsplader, MDF, tapet, filt, tør mur og beton, tidligere malede flader m.m.

FYSISKE DATA

Type:	Alkydoliebaseret maling
Farve:	Hvid, kan tones i lyse farver via Gjøcomix
Glans:	Mat
Flammepunkt:	43°C
Egenvægt (kg/l):	1,5
Tørstof (volumen %):	Ca. 48

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Anbefalet filmtykkelse, våd:	80-100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	35-40 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-12 m ² /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	Min. 150 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	4 timer
Overmalingsinterval, min.:	24 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt samt fri for fedt, voks og olier. Tidligere malede flader vaskes med Gjøco Husvask. Tidligere malet underlag, bygningsplader, MDF og fabrikslakerede flader matteres med fint sandpapir. Bygningsplader kan være overfladebehandlede med voks e.l., check vedhæftning. Ved brug på fliser og plast kontrolleres vedhæftningsevnen ved at påføre prøvestrøg.

Anvendelsesmåde

Gjøco Heftgrunn er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind før brug.

Påføringsstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10°C. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel.

Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug.

Emballagestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <300 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS