

Gjøco Interiør 25 Våtrom er en lugtsvag, vandfortyndbar ren akrylmaling til indendørs brug. Den har en god dækkeevne og giver en slidstærk overflade, som er nem at holde ren. Gjøco Interiør 25 Våtrom er velegnet som topstrøg i både vådrum (bad og køkken) samt stue, gang og soverum. Anvendes på bygningsplader, MDF, puds, beton, glasvæv, strukturtapet, tidligere malede flader m.m.

## FYSISKE DATA

Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Hvid + A, B, C, som tones via Gjøcomix
Glans:	Halvblank
Viskositet (P):	70-90
Egenvægt (kg/l):	1,3
Tørstof (volumen %):	Ca. 38

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet filmtykkelse, våd:	120 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-12 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Vejledende data for højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Brugstør:	Det anbefales at vente mindst en uge før vandbelastning.
Min. påføringstemperatur °C:	+ 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask. Tidligere oliemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag matteres med sandpapir og grundes med Gjøco Sperregrunn. Mur, beton, tidligere kalket og kraftigt afsmittende underlag skrubes, børstes, og grundes med Gjøco Murseis.

### Anvendelsesmåde

Gjøco Interiør 25 Våtrom er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost.

Emballagestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi/grenseværdi/gränsvärde/ rajaarvo for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010)

Dette produkt indeholder/inneholder/innehåller/sisältö: <30 g/l VOC

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS