

Gjøco Interiør 40 er en tiksotrop, halvblank interiørmaling på alkydoliebasis. Malingen har en meget god dækkeevne og giver en jævn og slidstærk overflade, som er nem at holde ren. Gjøco Interiør 40 er en ideel oliemaling til vægge, døre og paneler. Anvendes bl.a. til køkken, bad, døre, vinduer, paneler, møbler, tapet, filt, gips og beton, malede flader, grundet jern m.m. Gulner over tid.

FYSISKE DATA

Type:	Alkydoliebaseret maling
Farve:	Hvid, A-, B- og C-base, som tones via Gjøcomix
Glans:	Halvblank 40
Flammepunkt:	43°C
Egenvægt (kg/l):	1,2
Tørstof (volumen %):	Ca. 45

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle/fordriver. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Anbefalet filmtykkelse, våd:	80-100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40-50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-12 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	4 timer
Overmalingsinterval, minimum:	24 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt samt fri for fedt, voks og olier. Tidligere malede flader rengøres med Gjøco Husvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Blanke og halvblanke malede flader mattes med fint sandpapir. Nyt træværk, mur, beton, kraftigt afsmittende og sugende underlag børstes og grundes med Gjøco Heftgrunn tilsat 10 % mineralsk terpentin.

Anvendelsesmåde

Gjøco Interiør 40 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påføres med pensel eller rulle/fordriver.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind før brug. Indhold i dåser med forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle.

Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <300 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS