

Gjoco Klarlakk Oljebasert er en ekstra lys lak baseret på uretanalkyd. Giver en hård og slidstærk overflade, som er let at holde ren. Indeholder lysfilter, som reducerer gulningen af træværket. Gjoco Klarlakk anvendes på gran- og fyrregulve, parket, døre, vinduer, møbler, paneler, lister m.m. Kan også bruges til træbåde o.lign.

## FYSISKE DATA

Type:	Uretanalkydbaseret lak
Farve:	Klar
Glans:	Silkemat 18-25, halvmat 55-65, blank 88-95
Egenvægt (kg/l):	Ca. 0,89
Tørstof (volumen %):	+ Ca. 51.

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Lakpensel eller korthåret rulle
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Anbefalet filmtykkelse, våd:	100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Anbefalet forbrug:	12-15 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overlakerbar, min.:	5 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Brugstør:	Ca. 8 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjoco Husvask for at fjerne fedt, sæberester og bonevoks. Tidligere lakerede flader og fabrikslakeret parket matslibes med sandpapir, støvsuges og aftørres med en fnugfri klud. Brug eventuelt en moppe med mikrofiberklud eller tørre engangsklude. Vær særlig omhyggelig langs kanter, lister og sammenføjninger. Brug af slibemaskine/poleremaskine sikrer en jævn og grundig slibning. Hvis den tidligere lak/olietype er ukendt, skal der påføres prøvestrøg, efter at gulvet er rengjort, for at sikre god tørring og vedhæftning.

### Anvendelsesmåde

Omrøres godt før og under anvendelse. På nyt, ubehandlet træværk anbefales 2-3 strøg med Gjoco Klarlakk. Tidligere lakerede flader påføres 1-2 strøg. Kork samt porøse og ekstra sugende underlag påføres minimum 5 strøg. På ubehandlet træværk fortyndes det første strøg med 10-20 % Gjoco White Spirit. Eventuel fiberrejsning slibes væk med fint sandpapir. Slibestøv fjernes omhyggeligt, før

de næste strøg påføres ufortyndet. En let matslibning anbefales mellem hvert strøg for at sikre god vedhæftning.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af lakken for at forhindre spild og indtørring.

Lakken skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Flydende lak må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Forskellige produktionsnumre blandes før anvendelse for at undgå glansforskelle. Tykke strøg og lav temperatur forlænger tørretiden. Undgå at udsætte lakken for kraftig belastning (spildt vand, tryk m.m.) den første uge efter lakering. Vent mindst 3-4 døgn, før der placeres tunge møbler o.lign. på den lakerede flade, og 1 uge, før der lægges gulvtæpper. Nattemasse (MS-fuge) i skibsgulve kan påvirke lakkens tørretid. Påfør prøvestrøg.

Emballagestørrelser: 0,75 og 3 liter

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <500 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS