

Gjoco Klarlakk Vanntynnbar er en hurtigtørrende og slidstærk vandfortyndbar polyuretanlak med lysfilter. Beregnet til indendørs brug på parket, trægulve, trapper og gelændere.

FYSISKE DATA

Type:	Modificeret polyuretanlak
Farve:	Transparent
Glans:	Ultramat 4-6, silkemat 15-20, halvblank 40-50, blank 80-90
Egenvægt (kg/l):	1,05
Tørstof (volumen %):	35

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Lakken skal normalt ikke fortyndes
Anbefalet filmtykkelse, våd:	100-150 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	43-65 mikrometer
Anbefalet forbrug:	10-15 m ² /liter afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overlakerbar, min.:	Ca. 4 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Brugstør:	Ca. 8 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget vaskes først med Gjoco Husvask for at fjerne fedt, sæberester og bonevoks. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere lakerede flader og fabrikslakeret parket matslibes med sandpapir 150-180. Brug af slibemaskine sikrer en jævn og grundig slibning. Støvsug og tør med en fnugfri, let fugtet klud. På tidligere lakerede/olierede flader bør vedhæftningen testes før påføring.

Anvendelsesmåde

Omrøres godt før og under anvendelse. Lakken påføres hurtigt og jævnt i træets længderetning. Nyt træværk påføres mindst 3 strøg. På tidligere lakerede flader anbefales mindst 2 strøg. Eventuel fiberrejsning slibes væk med fint sandpapir. Slibestøv fjernes omhyggeligt. En let matslibning anbefales mellem hvert strøg for at sikre god vedhæftning.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af lakken for at forhindre spild og indtørring.

Lakken skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende lak må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Forskellige produktionsnumre blandes før anvendelse for at undgå glansforskelle. Undgå at udsætte lakken for store belastninger (vandsprøjt, tryk m.m.) den første uge efter lakering, og vent mindst 3-4 døgn med at stille tunge møbler på den lakerede flade og 1 uge med at lægge gulvtæpper på.

Vandsprøjt o.l. tørres straks op. Vandfortyndbar lak giver en gråhvid farvetone og er derfor bedst egnet til lyse træsorter. Påfør prøvestrøg.

Emballagestørrelse: 0,75 og 3 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <130 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS