

Gjøco Superfinish 15 er en silkemat ren akrylmaling til indendørs brug. Den har gode påføringsegenskaber og giver en god udflydning. Anvendes til mellem- og topstrøg på døre, vinduer, karme, lister, paneler og interiør.

FYSISKE DATA

Type:	Vandfortyndbar ren akrylmaling
Farve:	Hvid base, A, B og C, som tones via Gjøcomix
Glans:	Silkemat 15
Viskositet (P):	80 - 100
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,1 - 1,3
Tørstof (volumen %):	34 - 36
Slidstyrke:	God

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet forbrug:	Min. 8 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, min.:	4 timer
Brugstør, min.:	24 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp.:	+ 10°C. Det bedste resultat opnås ved normal rumtemperatur.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede flader kan vaskes med Gjøco Husvask og skylles med vand. Gammel blank og halvblank maling matteres med sandpapir.

Ubehandlet panel: Grundes med minimum 2 strøg Gjøco Sperregrunn.

Tidligere malet underlag: Grundes med 1 strøg Gjøco Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal altid grundes før påføring af Gjøco Superfinish 15.

Anvendelsesmåde

Gjøco Superfinish 15 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påføres fyldigt og jævnt med egnet maleværktøj. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder. For at opnå en tilfredsstillende udflydning bør det undgås at gå tilbage til halvtør maling.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



Miljømærkning

Gjoco Superfinish 15 er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene for miljømærket Svanen



2096 0006

Svanemærket maling:

- Har bestået strenge kvalitetstest
- Indeholder minimale kemikalier, som kan skade sundhed og miljø
- Er drøj, dækker godt og er slidstærk

ØVRIGE INFORMATIONER

Påføringsstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10°C. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel.

Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før brug.

Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationerne på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <75 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS