

Gjøco Supermatt Rom er en vandfortyndbar, helmat akrylvægmaling, som giver farvedybde og et smukt, roligt resultat uden genskin. Anvendes til mellem- og topstrøg på vægge af f.eks. bygningsplader, overmalbart tapet, puds, beton og sandspartel. Til paneler anbefales Gjøco Superfinish.

FYSISKE DATA

Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Hvid + A-, B-, C-base, som tones via Gjøcomix
Glans:	Helmat
Viskositet:	70-90
Egenvægt (kg/l):	1,3
Tørstof (volumen %):	Ca. 40

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer. Først helt gennemhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel, og vask over med rent vand. Gammel blank og halvblank maling matteres med sandpapir og afstøves. Underlag malet med alkydmaling skal altid grundes før påføring af Matt Rom. Flader misfarvet af nikotin, sod og diverse farvestoffer skal påføres minimum ét strøg Gjøco Sperregrunn.

Anvendelsesmåde

Gjøco Supermatt Rom er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 strøg Gjøco Supermatt Rom efter behov. Påføres jævnt og fyldigt. Undgå at vende tilbage til halvtør maling.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

2096 0006

ØVRIGE INFORMATIONER

Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Det bedste resultat opnås ved stuetemperatur. Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost.

Emballagestørrelse: 0,68, 2,7 og 9 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <1 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS