

Gjøco Proff Solid er en vandopløselig, lugtsvag og opløsningsmiddelfri PVA-dispersionsmaling til indendørsbrug i tørre rum. Gjøco Proff Solid anvendes som mellem- og topstrøg på bygningsplader, puds, beton, glasvæv, strukturtapet, tidligere malede flader m.m.

FYSISKE DATA

Type:	PVA-dispersionsmaling
Farve:	Base hvid, A, B og C
Glans:	Leveres i glans 5, 7, 10 og 20
Viskositet (P):	120
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,4
Tørstof (volumen %):	Ca. 40

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand
Anbefalet filmtykkelse, våd	120 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Anbefalet forbrug:	7-10 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	3 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med Gjøco Husvask, og skyl grundigt med rent vand. Tidligere malede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag mattes med sandpapir og grundes med Gjøco Proff Heft. Misfarvede flader grundes med Gjøco Proff Isolér for at forhindre gennemslag. Ubehandlet mur, sugende underlag og tidligere kalkede flader skræbes, børstes og vaskes før grundning med Gjøco Murseis.

Anvendelsesmåde

Gjøco Proff Solid er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 strøg efter behov. På sugende underlag kan det være nødvendigt med flere strøg for at undgå skjolder.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



Miljømærkning



2096 0006

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene for miljømærket Svanen.

ØVRIGE INFORMATIONER

Opbevares og transporteres: Stående, tørt og frostfrit. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug. Malingen er mindre velegnet til vægge, som udsættes for stor slitage og som vaskes regelmæssigt. Indholdet i spanden varierer fra 9 - 10 liter, afhængigt af farven. Sæt låget på igen efter brug for at forhindre spild og indtørring. Flydende maling må ikke hældes i afløb, men skal afleveres til miljøstation. Du kan få flere oplysninger ved at scanne QR-koden eller gå ind på www.gjoco.no.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <10 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.



Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS