

Proff Lettsparkel Grov er en letspartel i høj kvalitet til spartling indendørs i tørre rum. Produktet er let at påføre og slibe og egnet på områder, hvor der kræves ekstra fyldeevne. Kan ikke bruges med papirstrimmel. Produktet kan med fordel bruges til fyldning og helspartling ved renovering og nybyggeri. Egnet til de fleste underlag, og giver en overflade, der er overmalbar.

FYSISKE DATA

Type:	Latex-copolymer med dolomit som fyldstof
Farve:	Grå
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,3
pH-værdi:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Maks. 0,35 mm
Tørstof, volumen %:	Ca. 58

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Stålspartel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Bredspartling: 1 liter/m ² ved en lagtykkelse på 1 mm
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Berøringsstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsinterval, min.:	Ca. 24 timer
Lagtykkelse:	Maks. 3 mm
Min. påføringstemperatur:	Min. +5 °C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Blanke, malede flader rengøres med Gjoco Husvask og matslibes. Ujævnheder fjernes ved slibning. Til spartling af samlinger på nye gipsplader skal Proff Lettsparkel Fin og papirstrimmel anvendes. Overskydende spartelmasse fjernes.

Påføring

Proff Lettsparkel Grov påføres med spartel, stålbræt eller maskine. Det er vigtigt, at spartelmassen er gennemtør mellem hver behandling. Anbefalet forbrug: Afhængig af underlaget ca. 1 m²/liter ved 1 mm tykkelse. Arbejdstemperatur: Underlagets temperatur skal være over +5 °C ved påføring. Afslibning udføres med fint sandpapir 100-120. Spartlede flader bør grundes før tapetsering.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af spartelmassen for at forhindre spild og indtørring.

Spartelmasse skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartelmasse må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Opbevares tørt og frostfrit og skærmet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. Brug øjenbeskyttelse ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS
