

Proff Lettsparkel Fin er et letspartel i høj kvalitet til spartling indendørs i tørre rum. Produktet er let at påføre og slibe og har en meget god fyldeevne. til spartling af samlinger og pletter på gips- og bygningsplader.

Kan også bruges til spartling af puds og beton. Velegnet til spartling i tynde lag, hvor der kræves en fin og glat overflade. Ved spartling af samlinger på gipsplader skal der anvendes papirstrimmel.

FYSISKE DATA

Type:	Latexpolymer, med dolomit og aluminiumssilikat som fyldstof
Farve:	Grå
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,3
pH-værdi:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Maks. 0,2 mm
Tørstof, volumen %:	Ca. 58

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Stålspartel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Bredspartling: 1 liter/m ² ved en lagtykkelse på 1 mm
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Berøringsstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsinterval, min.:	Ca. 24 timer
Lagtykkelse:	Maks. 2,5 mm
Min. påføringstemperatur:	Min. +5 °C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Blanke, malede flader rengøres med Gjoco Husvask og matslibes. Ujævnheder fjernes ved slibning.

Påføring

Underlag og lufttemperatur skal være over +5 °C ved påføring. Gipsplader med forsænket samling fyldes med Gjoco Proff Lettsparkel Fin. Derefter lægges perforeret papirstrimmel i den våde spartelmasse og presses godt ind med en bredspartel. Overskydende spartelmasse fjernes. Læg derefter et tyndt lag spartelmasse vådt-i-vådt, så strimlen tilføres fugt fra begge sider. Samlingen overspartles yderligere 2 gange med Gjoco Proff Lettsparkel Medium, som fordeles ud med en bredspartel. Kontrollér, at spartelmassen er gennemtør, mellem hver behandling. Spartlede flader bør grundes/forlimes før tapetsering.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af spartelmassen for at forhindre spild og indtørring.

Spartelmassen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartelmasse må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Opbevares tørt og frostfrit og skærmet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. Brug øjenbeskyttelse ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS
