

Proff Lettsparkel Våtrom er et mellemkornet håndspartelmasse til indendørs brug i vådrum. Anvendes til udjævning og sammenspartling på bygningsplader som spånplader, træfiberplader, gipsplader o.lign. Ved spartling af samlinger på gipsplader skal der anvendes papirstrimmel.

FYSISKE DATA

Type:	Latexpolymer med aluminiumssilikat og hvid dolomit som fyldstof.
Farve:	Lys grå/grøn
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,0
pH-værdi:	Ca. 8
Kornstørrelse:	Maks. 0,2 mm
Tørstof, volumen %:	Ca. 59

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Spartelsprøjte
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Bredspartling: 1 liter/m ² ved en lagtykkelse på 1 mm
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Berøringsstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsinterval, min.:	Ca. 24 timer
Lagtykkelse:	Maks. 3 mm
Min. påføringstemperatur:	Min. +5 °C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Blanke flader rengøres med Gjoco Husvask.

Påføring

Påføres med stålspartel. Afslibning udføres med fint sandpapir 100-120.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af spartelmassen for at forhindre spild og indtørring.

Spartelmasse skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartelmasse må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.





ØVRIGE INFORMATIONER

Opbevares tørt og frostfrit og skærmet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. Brug øjenbeskyttelse ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS
